

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

UNIDECK е защитно масло с високо съдържание на твърди частици и е кристално прозрачен продукт на водна основа. Продуктът може да се оцветява в желаните цветове.



Нанасяйте с четка

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Осигурява висока якост и защитава от UV лъчи
- Подходящ е за твърда и мека дървесина
- Не съдържа пестициди и живак. Съдържа IPBC
- Осигурява висока устойчивост срещу външни условия

### ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Използва се за облицовка на дървени декинги настилки, градински мебели, дървени фасадни облицовки, челни дъски, беседки, перголи, входни дървени врати и щори.



Нанасяйте със спрей

### СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Тип на продукта	: На водна основа
Вискозитет (25°C, DIN 4)	: 52"
Специфична тежест (кг/л)	: 1,03 ± 0,02
Твърдо вещество по тегло (%)	: 32 ± 1
pH	: 7
Препоръчителен брой слоеве	: 3
Разход за един слой (гр/м <sup>2</sup> )	: 100 - 120
Практическо покритие (м <sup>2</sup> /л)	: 10-12
<b>Съхнене при полагане (150 гр/м<sup>2</sup>)</b>	
Междинно съхнене	: 15 мин (30°C)
Съхнене в камера	: 30 мин (30°C)
Охлаждане	: 15 мин (20°C)
<b>Време за съхнене (20°C, % 45-65 RH, 100 гр/м<sup>2</sup>)</b>	
Сухо на прах	: 15 мин.
Сухо на допир	: 1 час
Шлайфане	: 2 часа
Изчакване между слоевете	: 4 - 6 часа
Поставяне боядисаните повърхности една върху друга	: мин 24 часа



Разбъркайте



Съхранявайте на хладно място



Пазете от замръзване

### ВАРИАНТИ ЗА ЦВЯТ

Цвят	Цвят	Цвят
ЛИСТВЕНИЦА	БЯЛО	БЕЗЦВЕТНО
МАГАХОН	СИНЬО	ТИКОВО ДЪРВО
КЕСТЕН	ЗЕЛЕНО	ЧАМ
ПАЛИСАНДЪР	СИВО	ОРЕХ
ВЕНГЕ	ДЪБ	

### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Основата трябва да бъде добре шлайфана и почистена от прахови частици. Дървесината трябва да е добре подготвена (максимум 12% влажност). Винаги почиствайте добре повърхностите, като премахвате всички следи от мазнини, вакси и смоли. Извършете шлайфане със шкурка P180 за твърди дървесини. Старите боядисани повърхности трябва да се шлайфат с твърда шкурка с P80-100 или можете да почистете повърхностите с почистващ препарат за декинги и дърво DECK CLEANER.

### НАНАСЯНЕ

С pistolет: Препоръчва се да се използва 2-2,5 мм дюза с 3-4 бара налягане на въздуха.

#### Приспособления за нанасяне

- При поточна линия
- С pistolет
- С четка
- С протриване

### СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Срокът на годност е 12 месеца, ако продуктът се съхранява в среда с температура между 5 - 35 ° C. Остатъците след нанасянето (мръсна вода от измиването, различни използвани покрития) трябва да се изхвърлят съгласно местните разпоредби. Никога не изхвърляйте остатъците директно в канализацията. Инструментите за полагане трябва да се почистват с вода след употреба. Съхранявайте на сухо и хладно място.

### ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Спазвайте предупрежденията, които са показани на опаковката. Трябва да се осигури добра вентилация в работната среда. За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте Информационния лист за безопасност. Ръкавиците и подходящото защитно оборудване трябва да се носят, докато използвате тези продукти.

### ВНИМАНИЕ

Полагането на продукта върху основата трябва да се направи при не по-малко от 12 ° C на околната среда. По-ниските температури при нанасяне могат да причинят по-ниски химически и механични свойства. Разбъркайте продукта преди употреба. Оборудването за нанасяне трябва да се почиства с вода, а остатъците от продукта никога не трябва да се изхвърлят в канализацията.

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ

Класификация на товарите : Финишен продукт

Опаковка : 0,75 л ; 2,5 л ; 20 л

Данните, предоставени в този Технически информационен лист, отговарят на нашите най-добри знания и опит. Ние гарантираме съгласуваност на химико-физичните характеристики на нашите продукти, в границите на допустимите отклонения, посочени в нашите технически информационни листове. Отговорността за крайния резултат от приложението на продукта е изцяло на потребителите, които се уверяват, че продуктът отговаря на техните собствени нужди по отношение на системата за приложение, на използваните субстрати, както и на условията на работа.