



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

2K Акрилна Боя (10:1) - 20-25% Гланц Код на продукта: 21450 I 88910

ОПИСАНИЕ:

Акрил-изоцианатна двукомпонентна матова боя на базата на смола.

ОБЩА УПОТРЕБА

Яркост, еластичност, висока физическа и химическа устойчивост, подобрена боя за автомобилния сектор. Устойчива на ултравиолетови лъчи, усъвършенствана начин за боядисване с постоянен блясък. Препоръчва се за външни железни и стоманени конструкции, защото е устойчива на химикали и ултравиолетово лъчение. Разработена е както за металната, така и за пластмасовата промишленост.

Технически данни

Плътност	: 1,30-1,40 гр/мл
Твърдо вещество %	: тегло : 60-70 : Обем :50- 60
Вискозитет	: 140-160 sn
Вискозитет на полагане	: 16-18 sn (Акрилен разредител 5-10%, 20°C)
Гланцовост	: 10-20 Гланц

Време за изсъхване

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ ПРИ 20°C	СУХО НА ПРАХ	СУХО НА ДОПИР	ОКОНЧАТЕЛНО ИЗСЪХВАНЕ
		30-45	1-2 ч

Покритие/Разстилане

ПОКРИТИЕ	СУХ СЛОЙ	МОКЪР СЛОЙ	ТЕОРЕТИЧНО РАЗСТИЛАНЕ
НАНАСЯНЕ (МИКРОН)	40-50	70-90	6-10 м ² /л
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО (МИКРОН)	50	100	8 м ² /л

Нанасяне

Една част втвърдител се добавя към 10 тегловни части боя. Нанасянето се извършва, като се боята се довежда до желаната финост. Повърхността се изчиства добре от повърхностен прах, мръсотия и мазнини. Нанасят се 2-3 слоя като между тях се изчаква 5-10 минути. Методът на нанасяне е много важен за професионалното полагане на боята. Да се нанася с въздушен или безвъздушен пистолет. За да е устойчиво покритието, трябва да бъде нанесен

50-60 μ сух слой. Грундният слой на покритието трябва да е 4 + 1 акрилен грунд или епоксиден грунд.

Срок на годност 2 години в неотворена опаковка