



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

АЛКИДЕН БЯЛ БИНДЕР 3 В 1 ГРУНД/БОЯ - 25-35% ГЛАНЦ 3 IN 1 ENAMEL MATT 10503

Код на продукта: 10503-0010

Описание на продукта:

Синтетична алкидна, еднокомпонентна, матова боя/грунд на основата на смола. Отличава се с бързо изсъхване и с високо съдържание на антикорозионен пигмент.

Обща употреба

Това е боя с основно предназначение, използвана в металообработващата, селскостопанската и желязо-стоманената промишленост, LPG тръби, производството на стелажи. Високоэффективна е върху ръждиви и твърди повърхности. Изпълнява едновременно функцията на грунд, междинен и финишен слой.

Спецификации

Плътност	: 1,35-1,40 гр/мл
Твърдо вещество %	: Тегло : 65-75 : Обем : 50-60
Вискозитет	: 200-300 сек
Вискозитет на полагане	: 18-22 сек
Разреждане	: 20°C, 25-30% разрежител за нанасяне с аерограф, 30-35% разрежител за метални цветове
Гланцовост	: 25-35% Гланц
Якост на провисване	: 200-300 сек 25-30 нареза-625-750 микрон 18-22 сек 5-9 нареза -125-225 микрон

Време за изсъхване

Време за изсъхване при 20°C	Сухо на прах	Сухо на допир	Напълно сухо
		5-10 мин.	10-20 мин

Разход/ Разстилане

	Сух слой	Мокър слой	Разстилане
При нанасяне (МИКРОН)	30-50	50-90	8-14 м ² /л 6-12 м ² /кг
Препоръчително (МИКРОН)	40	70	10м ² /л 8м ² /кг

Нанасяне

Пневматично и безвъздушно пръскане, потапяне, изливане, може да се нанася с четка или валяк. Поради антикорозионните си свойства се нанася директно върху небоядисаната повърхност. В зависимост от повърхността може да се нанесе като един

слой или два кръстосани слоя. При нанасяне чрез за потапяне и формоване или пръскане трябва да се разрежи с 25-35%. Подходящите разредители се разбъркват до получаване на хомогенна смес и се оставят да престоят, за да се премахне пяната. Почистете с подходящ препарат повърхността от мазнини, ръжда и мръсотия и след това нанесете най-малко 40-50 микрона сух единичен слой или два кръстосани слоя от алкидни биндери.

Срок на годност 2 години в неотворена опаковка.