



Лепило и шпакловка за топлоизолационни плочи - EPS\XPS и каменна вата MW - "с Фибри" Optimix thermal insulation plaster mortar

ОПИСАНИЕ

Optimix thermal insulation plaster mortar е лепило и шпакловка на циментова основа, която се използва като шпакловка при нанасяне върху топло- и звукоизолационни материали като експандиран полистирол (EPS), екструдирен полистирен (XPS) и каменна вата (MW). Продуктът се използва при интериор и екстериор, за постигане на по-висока здравина задължително е използването на стъклофибърна мрежа.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Висока адхезия към EPS, XPS и плочи от каменна вата (MW).
- Идеална удароустойчивост и адхезия, благодарение на оптималното ниво на полимери.
- Благодарение на добавките в своята формула, продуктът абсорбира линейните разширения при температурни разлики и по този начин минимизира риска от напукване.
- Водоустойчивост.
- Висока пропускливост на водни пари.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Адхезия (на EPS, XPS): > 0,08 N/мм EN 13494

Клас по реакция на огън: A1 (на системата).

ЦВЯТ

Сив

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Уверете се, че повърхността е гладка, суха, чиста и здрава.

ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА

Бавно добавете чиста вода в **Optimix thermal insulation plaster mortar** и разбъркайте за около 10 минути с електрическа бъркалка на ниска скорост, докато не останат бучки в сместа. Регулирайте необходимото количество вода в зависимост от метеорологичните условия. Оставете сместа да почине за 5 минути и разбъркайте отново. Регулирайте консистенцията, като добавите вода, ако е необходимо. Използвайте приготвената смес в рамките на 2 ч. - 2 ч. и 30 мин. в зависимост от метеорологичните условия. Не използвайте повторно втвърдения материал чрез разтваряне му отново.

НАНАСЯНЕ

Закрепете залепените EPS, XPS плочи и плочи от каменна вата, с дюбели след минимум 24 часа. Първо поставете профили с мрежа, по-специално по ъглите на сградите, по ъглите на отворите като прозорци и врати. Нанесете продукта върху топлоизолационни плочи с дебелина 4 мм с помощта на 10x10 мм назъбена стоманена мистрия. Преди мазилката да изсъхне напълно, притиснете алкалоустойчивата мрежа (145-160 гр/м²) 1-1,5 мм с мистрия близо до повърхността, след което покрийте мрежата до 4 мм шпакловка и я изравнете. Подсилете ъглите на прозорците и вратите с кръстосано поставяне на мрежа. Уверете се, че температурата на околната среда и повърхността е между +5°C и +30°C по време на нанасяне и изсъхване. Избягвайте нанасяне при пряка слънчева светлина, дъжд и силен вятър. Предпазвайте продукта от замръзване при полагане. След полагане на шпакловката пазете повърхността от дъжд или намокряне до пълното и изсъхване. След нанасяне измийте старателно с вода използваните инструменти. При наличие на роса, влажност и валежи, покрийте шпаклованата повърхност след нанасянето на **Optimix thermal insulation plaster mortar** за да я предпазите по време на изсъхването.

СМЕСВАНЕ

Смесете 25 кг **Optimix thermal insulation plaster mortar** с 5.5-6.5 л. вода, в зависимост от метеорологичните условия.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

Изсъхване на повърхността: 1 ден при 20°C и 65% RH. Пълно изсъхване: 2-3 дена. Тъй като физически изсъхването става чрез изпаряването на водата, ниските температури и високата относителна влажност удължават този период.

РАЗХОД

За EPS и XPS плочи: 4.0 - 4.5 кг/м²

За плоча от каменна вата: 5.5 - 6.5 кг/м²

Моля, обърнете внимание, че посочените стойности на разход могат да варират в зависимост от повърхността и условията на нанасяне.

Извършете контролирана проба, за да прецените точния разход.

РАЗФАСОВКА

25 кг чувал

СЪХРАНЕНИЕ

Може да се съхранява до 12 месеца в сух вид в оригинална, неотваряна опаковка,

ФРАЗИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

ФРАЗИ С ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕОПАСНОСТ

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P103 Преди употреба прочетете етикета.

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.Продължете с изплакването.

P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P321 Специализирано лечение (вж ... на този етикет).

P405 Да се съхранява под ключ.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните, регионалните, националните и международните разпоредби.

СИГНАЛНА ДУМА: Опасност



GHS05



GHS07

В съответствие с комюнике G и на на стандарт TS 13687/2016 за продукта.