



ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

2К ЕПОКСИДЕН ЦИНК-ФОСФАТЕН ГРУНД 7:1

Код на продукта: 55160

Описание на продукта:

Това е двукомпонентен грунд на основата на епокси-полиамидна смола, грунд с висок блясък и с висока сила на запълване. Той осигурява отлична адхезия и защита от корозия на листови, фосфатирани листови и поцинковани повърхности.

Употреба:

Осигурява отлична адхезия на повърхността. Поради високото съдържание на твърди частици, може да се нанася на дебели слоеве. Има висока производителност по отношение на химическа устойчивост и антикорозионни свойства. Той осигурява устойчивост на киселини, както и на висока влажност.

Технически спецификации:

Плътност	: 1,50-1,60
Твърдо вещество %	: по тегло : 70-80 : по обем : 55-65
Вискозитет	: 100-110 Ку
Гланцовост	: мат

Време за изсъхване

Време за изсъхване при 20°C	Сухо на прах	Сухо на допир	Пълно изсъхване
	45-60 мин.	2 - 4 ч	7 дни

Покритие

ПОКРИТИЕ	Сух слой	Мокър слой	Теоретично покритие
ПРИЛОЖИМО(MICRON)	50-100	75-160	5-12 м ² /кг
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО(MICRON)	50	75	9 м ² /кг

Нанасяне

Съотношението на смесване е 7:1 – 7 части боя и 1 част втвърдител. Продуктите трябва да се смесят много добре и да се използват в рамките на 10-12 часа. Втвърдител за Епоксиден Цинк-Фосфатен Грунд 85450 се използва за втвърдител. Изчаква се 30 мин. преди сместа да се нанесе. Разреждането е 10-15% според условията на средата и времето. Епоксидният грунд подготвя повърхността за горния слой. Използва се с висока ефективност за интериор, има склонност към пожълтяване в екстериора. За да могат епоксидните бои да показват много добра физическа и химическа устойчивост, общата дебелина на боята не трябва да пада под 100-150 микрона. В случаите, когато се изисква UV устойчивост, се препоръчва използването на 2К акрилна боя. Разрежда се с Епоксиден разрежител според метода на нанасяне.

Срок на годност 2 години за не отваряна опаковка.