



## ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

**Алкиден антикорозионен бързосъхнещ грунд**

**Код на продукта: 51550**

**Описание:** Грунд на основата на синтетична алкидна смола.

**Свойства:** Използва се като бързосъхнещ грунд за защита от ръжда за умерено корозивни повърхности, стоманени конструкции и машинно оборудване.

### Технически спецификации

Плътност : 1,60-1,70

Твърдо вещество по тегло : 60-70

### Нанасяне:


Премахнете маслото и греста с подходящ препарат. Сол и други замърсявания премахнете с вода под високо налягане. Ръжда и насипен материал може да премахнете чрез абразивно бластиране или електроинструмент за почистване. Нанасянето на грунда трябва да се извършва професионално. В затворени помещения осигурете адекватна вентилация по време на нанасяне и по време на сушене. Според предназначението, дебелината на слоя е различна. Това ще повлияе на времето за нанасяне и времето за съхнене. Разреждането е както следва: 5% за безвъздушно пръскане, 10% за въздушно пръскане и 5% за нанасяне с четка или валяк.

**Покритие:** С 1кг може да боядисате 13-15 м<sup>2</sup> повърхност. (30 микрона дебелина)

**Време за изсъхване при (25 °C):** Сухо на допир в рамките на 15-20 мин. и пълно изсъхване след 3-4 часа.

### Информация за съхранението, здравето и безопасността

Спазвайте съответните директиви на ЕС за продукта. Материалите трябва да се съхраняват между 5 ° C и 35 ° C. При тези условия срокът на годност за неотворена опаковка е 2 години.



lead-free