

OPRcoat

ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Полиуретанова Боя по RAL (5+1) 90% Гланц

Код на продукта: 21966

Описание:

Полиуретанова, двукомпонентна боя с висока гланцовост.

Употреба:

Характеризира се с яркост, еластичност, висока физическа и химическа устойчивост, подобрена формула за лаково покритие за автомобилния сектор. Устойчив на ултравиолетови лъчи, химикали усъвършенствана система за боядисване с постоянен блясък. Единственият недостатък е, че е по-скъп в сравнение с други системи.

Технически спецификации

Плътност	: 1,10-1,30 гр/мл
Твърдо вещество %	: тегло : 60-70 : обем :50- 60
Вискозитет	: 140-160 sn
Вискозитет на нанасяне	: 16-18 sn (П.У. разрежител 5-10%, 20°C)
Гланцовост	: 90-95 гланц

Време за изсъхване

Време за изсъхване 20°C	Сухо на прах	Сухо на допир	Пълно изсъхване
		30-45	1-2 ч

Покритие/Разстилане

Покритие	Сух слой	Мокър слой	Теоретично разстилане
Приложимо (MİKRON)	40-50	70-90	6-10 м ² /л
Препоръчително (MİKRON)	50	100	8 м ² /л

Нанасяне

4 части по тегло боя, 1 част втвърдител. Прах, мръсотия и мазнини трябва да се почистят добре преди нанасяне. Нанесете 2-3 слоя, като изчаквате по 5-10мин. Между слоевете. Нанасяйте с въздушен или безвъздушен пистолет.

Срок на годност 2 години за неотворена опаковка.