



## ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

**Алкиден корозионно-блокиращ бързосъхнещ грунд**

**Код на продукта: 54100**

**Описание:** Грунд на базата на синтетична алкидна смола.

**Технически Спецификации Плътност:**

1,50-1,60

**Твърди вещества по тегло:** 60-70

**Свойства:** Приложим за стоманени конструкции и машинно оборудване. Използва се като бързосъхнещ грунд за защита от ръжда.

**Методи за нанасяне:**


Премахнете маслото и греста с подходящ препарат. Солта и други замърсители отстранете чрез прясна вода под високо налягане. Ръждата и насипен материал премахнете чрез абразивно бластиране или чрез електроинструмент за почистване. Нанасянето на боя трябва да се извършва професионално. В затворени пространства трябва да се осигури адекватна вентилация по време на нанасяне и по време на сушене. В зависимост от целта, дебелината на слоя е различна. Това ще промени времето за изсъхване между слоевете и съответно времето за нанасяне на следващ слой. Разреждане: 5% при безвъздушно пръскане, 10% при нанасяне на въздушен спрей, 5% при нанасяне с валик или с четка.

**Покритие:** 13-15 м<sup>2</sup> повърхност може да се боядисана с 1кг. (Дебелина 30 микрона)

**Време за изсъхване:** (25 ° C). **Сухо на допир:** в рамките на 15-20 минути. **Пълно изсъхване:** 3-4 часа.

**Информация за съхранение, здравето и безопасността:**

Спазвайте съответните директиви на ЕС за продукта. Материалите трябва да се съхраняват между 5 ° C и 35 ° C. При тези условия срока на годност на продукта е 2 години.



Xn: Вреден



F : Запалим



lead-free