



Техническа карта

UNI-TEK

ОПИСАНИЕ:

Лепило за залепване на дунапрен. Използва се в производството на мебели.
Съдържа незапалими солвенти, нанася се чрез пръскане с пистолет.

СВОЙСТВА:

Съдържание:	Синтетични смоли
Цвят:	Прозрачен, червен, син, зелен и други
Вискозитет:	400 (± 25) mPas (25°C)
Плътност:	1.20 (± 25) gr/cm ³
Нанасяне:	С пистолет за пръскане
Време на съхнене:	Едностранно пръскане - между 10 секунди и 2 минути Двустранно пръскане - между 10 секунди и 4 минути
Срок на годност:	12 месеца в оригинална опаковка
Условия на съхранение:	В оригинална опаковка при 15°C - 25°C

(*1) Свойствата на лепилото могат да се променят в зависимост от съхранението.

(*2) Под 15°C и над 25°C опаковките могат да си променят формата си.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Лепилото се нанася с пистолет и дюза с диаметър между 1.5мм до 2.00мм.

Налягане на въздуха е от 3 атмосфери до 6 атмосфери. При системи с централно подаване, използвайте диафрагменни помпи за ДИХЛОРМЕТАН.

Препоръчителна температура на средата за работа - 18°C.

Времето за съхнене зависи от количеството, вида на материала и температурата на средата.

Преди пръскане повърхността трябва да бъде суха и чиста.

След като нанесете лепилото, притиснете двата детайла за да се залепят.

За окончателно залепване изчакайте 24 часа.

За разреждане и почистване използвайте АЦЕТОН.

**АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НЕЩО ПОДОЗРИТЕЛНО ДОКАТА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА,
КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ.**

Забележка:

Информацията, която съдържа тази техническа карта се основава на настоящото състояние на нашите знания и тестове направени в нашите лаборатории.

Техническата карта не служи и не може да се използва като гаранция за този продукт.

Преди употреба направете тест на продукта при условията, в които ще се използва.

Уверете се, че материала който искате да залепите е подходящ и добре почистен.

5.02 - F.01 REV:0

UNIVERSAL YAPISTIRICI VE KIMYA SANAYI TICARET LTD. STI.