



ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Алкиден антикорозионен цинк-фосфатен грунд/боя ПФ 07

Код на продукта: 55120

Съдържание на Цинк-Фосфат ($Zn_3(PO_4)_2$): 5-10%

Описание: Специално модифициран, бързосъхнещ, цинк-фосфатен грунд на основата на алкидна смола с антикорозионно действие. Подходящ за финално боядисване. Покрива спецификациите по изискванията по С3 и С4, съгласно ISO12944.

Свойства: Използва се като бързосъхнещ грунд за защита от ръжда. Като финално покритие могат да се нанасят алкидни и полиуретанови бои.

Технически спецификации:

Плътност: 1,40-1,45

Съдържание на твърди вещества по тегло: 60-65%

Методи за нанасяне: . Разреждане: 5% при безвъздушно пръскане, 10% при въздушно пръскане, 5% при нанасяне с валик или с четка.

Покритие: 13-15 м² повърхност може да се боядиса с 1кг от продукта. (Дебелина 30 микрона на сух филм).

Покритие: 6.5-7.5 м² повърхност може да се боядиса с 1кг от продукта. (Дебелина 60 микрона на сух филм).

Време за изсъхване при (25°C): Сухо на допир: в рамките на 15-20 минути.
Пълно изсъхване: след 3-4 часа.

Премахнете маслото и геста с подходящ препарат. Солта и други замърсители отстранете с вода под високо налягане. Ръжда и насипен материал премахнете чрез абразивно бластиране или чрез електроинструмент за почистване. Нанасянето трябва да се извършва професионално. В затворени помещения трябва да се осигури адекватна вентилация по време на нанасяне и по време на сушене. В зависимост от целта, дебелината на слоя е различна. Това ще промени времето за изсъхване между слоевете и съответно времето за нанасяне на следващ слой.

Информация за съхранението, здравето и безопасността:


Спазвайте съответните директиви на ЕС за продукта. Материалите трябва да се съхраняват между 5 ° C и 35 ° C. При тези условия срокът на годност на продукта е 2 години.



Почистете
повърхността



Разбъркайте



Разредете със
специален разредител



Нанесете с
пистолет



Нанесете с
валик



Съхранявайте в плътно
затворени опаковки

