



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Greenol Heavy Traffic Parquet Varnish Лак за Паркет „Интензивен Трафик” на Водна Основа 50%, 25%, 10%

Издание № 1
Дата: 13.10.2019
Издадено: 08.10.2020
Страница № 1/2



Име на продукта: Greenol Heavy Traffic Parquet Varnish - Лак за Паркет Интензивен Трафикна Водна Основа 50%, 25%, 10%

Вид лак: Воден двукомпонентен полиуретанов лак

ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Съдържание на твърдо вещество: 33-35%

ЛОС: Ниско съдържание на разтворител (ЛОС), <5%

Гланцовост (при 60°C): Полу-мат 50%, мат 25%, екстра мат 10%

Време за изсъхване, до: - Готовност за шлайфане/нанасяне на втори слой: 3-4 часа
- Лека употреба: 24 час
- Пълно изсъхване: 7 дни (при нормални климатични условия, 20°C/60% относителна влажност.)

Съотношение на смесване: 1 част втвърдител към 10 части лак.

Оворено време за работа: 4 часа при 20°C (по-кратко, ако температурата е по-висока)

ПОДГОТОВКА: Подгответе пода за нанасяне на продукта. Той трябва да е добре изшлайфан, сух и без прах, масла, вакса или други замърсители. Оставете лака да достигне стайна температура, след което поставете филтъра и разклатете добре преди употреба. Оптималните условия за нанасяне са между 18-25°C и 30-60% относителна влажност на въздуха. Времето за изсъхване намалява при високите температури и ниската влажност, и се удължава при ниски температури и висока влажност. Използва се при минимална температура от 13°C.

НАНАСЯНЕ

Инструменти за нанасяне: валяк, четка

Разход при нанасяне: 8-10 м²/ литър - (120-100 гр. / м²) на слой.

1. Добавете 10% втвърдител Traffic / Flow към лака и незабавно разклатете сместа старателно за 1 минута. Сместа от лак / втвърдител трябва да се използва директно или в рамките на 4 часа.
2. Оставете да изсъхне преди да нанесете допълнителни слоеве лак. С нанасянето на всеки следващ слой е необходимо да се изчака малко по-дълго време за да изсъхне.
3. Направете междинно шлайфане преди нанасянето на последния слой, като използвате абразив със зърненост 120 или подобен. Преди да нанесете последния слой лак, отстранете праха.

Забележка: При изтичане на повече от 24 часа между нанасянето на 2 отделни покрития, повърхността



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Greenol Heavy Traffic Parquet Varnish Лак за Паркет „Интензивен Трафик” на Водна Основа 50%, 25%, 10%

Издание № 1
Дата: 13.10.2019
Издадено: 08.10.2020
Страница № 2/2



винаги трябва отново леко да се изшлайфа. Подът ще е готов за частично ползване около 8 часа след нанасяне на последния слой. Оставете повърхността да изсъхне поне 5 дни, преди да покриете с килими или други подови настилки или да поставите тежки предмети. Също така, избягвайте влажното почистване на пода през това време.

Почистване: Избършете инструментите от остатъчния продукт и след това изплакнете с минимално количество вода. Изсъхналият продукт може да се отстрани с ацетон.

Класификация за безопасност: Некласифициран

Срок на годност: 1 година от датата на производство, в неотворена оригинална опаковка.

Съхранение / транспорт: По време на съхранение и транспорт температурата не трябва да е по-ниска от + 5°C или по-висока от + 25°C.

Изхвърляне: Отпадъците и празните опаковки трябва да се обработват в съответствие с местните разпоредби.

Информацията в тази техническа характеристика се основава на нашите професионални знания и опит. Тъй като приложението и използването на нашите продукти са извън нашия контрол, то инструкциите трябва да се приемат като общи насоки, без гаранция за постигнатият краен резултат.