



## ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

### 1К Грунд за поцинкована ламарина

Код на продукта: 55190

#### Описание на продукта:

Бързосъхнещ грунд за поцинкована ламарина с високи антикорозионни свойства с отлична адхезия и еластичност. Отличната адхезия към стоманената, алуминиевата и поцинкованата повърхност е най-важната характеристика.

#### Основна употреба

Осигурява отлична адхезия и еластичност към поцинковани и стоманени повърхности. Поради антикорозионните си свойства грундът може да се използва като топ лак поради своята яркост. Върху него могат да се нанасят всякакви покрития с изключение на полиестерни.

#### Технически спецификации

|   |   |
|---|---|
| Плътност  | : 1,02-1,10 гр/мл                               |
| Твърдо вещество %                                     | : тегло : 40-50<br>: обем : 35-45               |
| Вискозитет  | : 90-100 KU                                     |
| Вискозитет на нанасяне<br>(нитроцелулозен разредител) | : 18-22 сек (20°C, в въздушно пръскане %40-50 с |
| Гланцовост  | : 10 гланц                                      |

#### Време за изсъхване

| Време за изсъхване 20°C | Сухо на прах | Сухо на допир | Пълно изсъхване |
|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                         |              | 5-10 мин      | 20-30 мин       |

#### Покритие

| Покритие                | Сух слой | Мокър слой | Теоретичен разход                         |
|-------------------------|----------|------------|---|
| Нанасяне (micron)       | 25-35    | 62-85      | 8-12 м <sup>2</sup> /л                    |
| Препоръчително (micron) | 30       | 75         | 10 м <sup>2</sup> /л-8 м <sup>2</sup> /кг |

#### Нанасяне

Повърхността върху която ще се нанася, трябва да бъде чиста, суха и без прах и мръсотия. Стари слоеве боя трябва да бъдат премахнати и повърхността да бъде шлайфана. Продуктът се нанася чрез пръскане. Физическите тестове за работа трябва да се извършват два дни след нанасяне.

Срок на годност: 1 година