

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

**Акрилен лак HS-MAT
MAT CLEAR COAT HS**




Двухкомпонентен лак с високо съдържание на твърди частици и повишена устойчивост на надраскване (SR - устойчиво на надраскване), което гарантира перфектно покритие, устойчиво на различни атмосферни условия и UV лъчи.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!

ВИД

Лак

СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ



Лак

По обем

2

По тегло

100

Втвърдител

1

50


Разредител за акрилни
продукти RANAL

10-20%

9-18

ВНИМАНИЕ: Разбъркайте старателно лака преди да добавите втвърдителя

ВИСКОЗИТЕТ, ДЮЗА, НАЛЯГАНЕ



DIN 4/20°C 22 -25 s, □ 1,3 - 1,4 mm, 3- 4 bar


ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА




Покритието трябва да се нанася върху предварително почистени основи.
Нанесете два слоя .

ВРЕМЕ НА ИЗПАРЯВАНЕ



5 ÷ 10 мин Между слоевете (в зависимост от температурата и дебелината на покритието).

ВРЕМЕ НА СЪХНЕНЕ



15 минути след Нанасянето на последния слой , може да се втвърди при по-висока температура.

Сухо на прах:

45 мин. при 20°C или 10 мин. при 60°C.

Използваема твърдост:

6 ч при 20°C или 1 h или

1ч при 60 °C

Пълно изсъхване:

7дни при 20°C

ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ


Дебелина на :сухия слой- 25-30микро.

ЕФЕКТИВНОСТ

1 литър от продукта + втвърдител в подходящо съотношение позволява получаването на около 9 м2 сухо покритие с дебелина 50 микро.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

ОТВОРЕНО ВРЕМЕ НА РАБОТА СЛЕД СМЕСВАНЕ С ВТВЪРДИТЕЛ



прибл 4 ч при 20°C

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

VOC II/B/e = 840 g/l (За готови за употреба смеси)

VOC = 593 g/l

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте на тъмно и сухо място, далеч от източниците на огън и топлина. Срокът на годност в оригиналната опаковка при температура 20 ° C е 24 месеца за продукта и 12 месеца за втвърдителя.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

Разредител за нитроцелулозни продукти или разредител за акрилни продукти RANAL

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ:

Съгласно Информационния лист за безопасност на опасни вещества за определен продукт.

РАЗФАСОВКИ:

30101(лак)	0.5л.
30102(втвърдител)	0.25л.
30101-1 (к-т)	0.5л. + 0.25л.

Тази информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Силната пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Въпреки това, ние не носим отговорност за крайните резултати след неправилно използване на продукта.