

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

БЕЗЦВЕТЕН ГРУНД ЗА ПАРКЕТЕН ЛАК е грунд на основата на нитроцелулоза.

- Бързо изсъхване
- Добро запълване
- Добра твърдост на повърхността

2. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Може да се нанасят върху всички видове вътрешни дървени повърхности в паркет промишленост

3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦВЕТОВЕТЕ

прозрачен

4. МЕТОДИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Спрей пистолет, четка, валик

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Техническа характеристика

Твърдо съдържание% (по тегло)

1. comp 27 ± 2

Вискозитет (DIN6 при 20 ° C) 80-100 "

Специфично тегло (кг / л)

1. comp. 0,938 ± 0,03

Срок на годност (правилно съхранен при 5-35 ° C) 1 година

Препоръчително тегло (g / m2) 100-150 (на слой)

Покритие (м / л) С 1 л лак 7-10 м

Време за сушене при 20 ° C, 45-65% относителна влажност, 100 g / m2

Без прах 8-10 минути

Докоснете сухо 20-30 минути

Време за шлайфане Изчакайте най-малко 3 часа

Разреждащ целулозен разредител TN200

Почистване на оборудването Почистете с целулозен разредител.

Информация за нанасянето

Подготовка на повърхността

Повърхността трябва да бъде чиста и без прах; отстранете всички замърсявания (прах, восък и др.)

Процедура на смесване по тегло (kg) по обем (L)

Уплътнител за паркет

VN106.77.0000	100	100
---------------	-----	-----

Допълнителен целулозен разребител

TN200.00.0000	80-100	90-110
---------------	--------	--------

Преди употреба разбъркайте добре и проверете хомогенността.

Нанасяне

Да се нанася върху чисти и шлайфани повърхности, които не съдържат прах и мръсотия. Ако е необходимо, повърхностите могат да бъдат оцветени с помощта на Genc Color ZD820 или GencTex дървесен оцветител. Уплътнителят за нанасяне на паркет Genc за паркет се нанася с 2 или 3 слоя.

Изчакайте мин. 20 мин, максимум 4 часа между нанасянията. За полагане на горното покритие изчакайте най-малко 24 часа.

6. СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Съхранявайте на хладно и сухо място и далеч от топлина.

Затворете всички контейнери след употреба.

7. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

1. За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност
2. При употребата на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно оборудване
3. В работната среда трябва да се осигури добра вентилация
4. Запалим продукт. Да не се пуши при употреба и трябва да се поставя далеч от устройства за топлина, огън и искри

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Продуктите се препоръчват за използване при температурни условия 10-32

° C за повърхност, продукт и среда и когато относителната влажност е по-ниска 50% по време на прилагане и време за сушене. Ниските температури, лошата циркулация на въздуха или висока влажност могат да повлияят на продукта негативно.

- Преди употреба проверете хомогенността и разбъркайте добре.
- За да се постигне равномерно ниво на гланц, е изключително важно да се разбърква 1. стр. добре преди всяко приложение, за предпочитане с помощта на шпатула.

9. РАЗМЕР НА ОПАКОВАНЕ

1. За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност.
2. При употребата на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно оборудване
3. В работната среда трябва да се осигури добра вентилация
4. Запалим продукт. Да не се пуши при употреба и трябва да се постави далеч от устройства за топлина, огън и искри.