



## **BETEK ANTIRUST**

### **АЛКИДЕН ГРУНД ЗА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ**

- Грунд с висока покривност за метални и стоманени повърхности
- Високо ниво на защита срещу петна
- Първокласно покритие
- Безоловен
- Устойчив на морско влияние и на влага
- Удължава живота на продукта

**Описание:** Защитен грунд за метални повърхности

**Свързващ агент:** Алкидна смола

**Повърхности за нанасяне:** Това е грунд, който се използва за предпазване на всички видове метални повърхности вътре и вън от ръжда. Употребява се за предотвратяване на корозия върху различни метални конструкции, индустриални съоръжения, машини и части, мостове, стълби и релси.

**Разход:** Около 13-15 м<sup>2</sup>/л за един слой в зависимост от повърхността за нанасяне.

**Брой слоеве, които трябва да бъдат нанесени:** 2 слоя в зависимост от повърхността.

**Подготовка на повърхността:** Ако металната повърхност ще бъде грундирана, замърсяванията и мазнините трябва да бъдат почистени с Betek Synthetic Thinner, изшлайфани добре и след това да се нанесе Алкидният грунд. Метални повърхности, които са вече боядисани и по които има ръжда трябва да бъдат почистени с телена четка или почистени с шкурка до изчистване на повърхността и след това прахът по нея трябва да се обезмасли с Betek Synthetic Thinner. Алкидният грунд може да се нанася както с четка за синтетична боя, така и чрез пръскане. Независимо, че продуктът съхне бързо и има добра покривност, се препоръчва за по-активна защита да се нанесат 2 слоя от него. Препоръчва се изчакване от 18 часа между двата слоя. Преди нанасянето на блажната боя върху него е препоръчително да минат 24 часа.

**Време на съхнене:** Изсъхване на допир: 2-3 часа. Окончателно изсъхване: 24 часа.

**Важна информация:** Температурата на атмосферата и повърхността по време на нанасяне трябва да бъде между 5°C и 30° C.

**Нанасяне:** С четка, с валеж или чрез пръскане.

**Разреждане:** Разрежда се с 5-10% Betek Synthetic Thinner за достигане на необходимата консистенция за нанасяне с четка или с валеж и с 10-20% разреждател при нанасяне чрез пръскане.

**Разфасовка:** 15л, 2.5 л., 0.75 л.

**Съхранение:** 3 години в оригинална, неотворена опаковка на сухо и хладно място. За да запазите останало количество от грунда, трябва да се добави такова количество разреждател, че да покрие грунда изцяло или трябва да се обръща 1-2 пъти на 180°, след като опаковката е здраво затворена.