



ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Алкидна боя за метал 3 в 1 - Полумат - Triomix enamel

Код на продукта: 10520

Описание на продукта:

Еднокомпонентна алкидна бързосъхнеща боя с полуматов ефект и висока покривност, с високо съдържание на антикорозионен пигмент.

Употреба:

Нанася се върху всякакъв вид метали, както директно върху ръжда, така и върху предварително грундирана повърхност. Намира приложение и в селското стопанство и стоманената промишленост, пропан-бутан, промишлени стелажи, стоманени врати, градински декорации, като боя с общо предназначение, която може да се използва за множество цели.

Спецификации:

Плътност	: 1,15-1,35 гр/мл
Твърдо вещество %	: Тегло: 60 - 70 : Обем: 50 - 60
Вискозитет	: 200 - 300 сек
Вискозитет на нанасяне	: 18 - 22 сек
Разреждане	: при 20°C, 25-30% разреждане за нанасяне с пистолет, 30-35% разреждане за металици.
Гланцовост	: 50-60% Гланц

Време за изсъхване:

Време за изсъхване 20°C	Сухо на прах	Сухо на допир	Пълно изсъхване
		5-10 мин.	10-20 мин.

Покритие	Сух слой	Мокър слой	Разстилане
Приложим (MICRON)	30-50	50-90	8-14 кв.м./л 6-12 кв.м./кг
Препоръчително (MICRON)	40	70	10 кв.м./л 8 кв.м./кг

Нанасяне:

Пневматично и безвъздушно пръскане, потапяне, обливане, може да се нанася с четка или валяк. Нанася се директно върху повърхността поради антикорозионните си свойства. В зависимост от повърхността се нанася на един слой или на два диагонални слоя. Разрежда се 10-20% за потапяне и 25-35% за пръскане. Добавя се разредител и се разбърква до хомогенност и се оставят да престоят за отстраняване на пяната. Повърхностно масло, ръжда и мръсотия се отстраняват.

Информация за съхранение; Информация за здравето/безопасността

Спазвайте съответните директиви на ЕС за продукта. Материалите трябва да се съхраняват между 5°C и 35°C. Срокът на годност е 2 години за неотворена опаковка, при гореспоменатите условия на съхранение на продукта.