



ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

АЛКИДНА, ЦВЕТНА БОЯ ПО RAL 25-35% ГЛАНЦ 10500

Код: 10500

Описание:

Синтетична алкидна боя, еднокомпонентна, бързосъхнеща, с матов завършек и антикорозионни свойства. Може да се нанася върху всякакъв вид повърхности и е с висока степен на пълнене.

Употреба

Метали, селско стопанство, стоманена промишленост, съдове за пропан-бутан, промишлени стелажи, стоманени врати, градински декорации, като боя с общо предназначение, която може да се използва за множество цели.

Спецификации

Плътност	: 1,35-1,40гр/мл
Твърдо вещество %	: По тегло : 65-75 : По обем : 50-60
Вискозитет	: 200-300 сек.
Вискозитет на нанасяне	: 18-22 сек.
Разреждане	: 20°C, 25-30% разреждане за нанасяне с четка, 30-35% разреждане за металици.
Гланцовост	: 30-40 Гланц
Сила на опън	: 200-300 сек. 25-30 mills-625-750 микрона 18-22 сек. 5-9 mills-125-225 микрона

Време за изсъхване при 20oC

Време за изсъхване при 20°C	Сухо на прах	Сухо на допир	Пълно изсъхване
		5-10 мин.	10-20 мин.

Покритие	Сух слой	Мокър слой	Разстилане
Приложимо (MICRON)	30-50	50-90	8-14 м ² /л 6-12 м ² /кг
Препоръчително (MICRON)	40	70	10м ² /л 8м ² /кг

Нанасяне

Пневматично и безвъздушно пръскане, потапяне, изливане, може да се нанася с четка или валяк. Може да се нанася директно върху повърхността. За ръждиви повърхности препоръчваме да нанесете грунд преди боята или да нанесете директно антикорозионната боя серия 10523 - Алкидна боя 3в1Грунд/Боя. Разрежда се 10-20% за потапяне и изливане, за пръскане - 25-35%. Разрежда се и се разбърква до хомогенност и се оставя да престои до отстраняване на пяната. Повърхностно масло, ръжда и други замърсявания трябва да се отстранят с помощта на разредител и да се нанесе най-малко 40-50 микрона дебелина на сухия слой. Нанесете един слой или два кръстосани.

Срок на годност 2 години за неотворена опаковка