Chimiver®
"Your floors partner"

Техническа характеристика

Item Code: ECST001X | Rev.: 2018-11-15 | Ver: 3.0

STAR LD - ПОЛУМАТ

Еднокомпонентен полиуретанов лак за паркет на водна основа



Описание

STAR LD е еднокомпонентен лак на водна основа за дървени подове, характеризиращ се с високо съдържание на твърдо вещество, висока устойчивост на износване и приятен краен вид. STAR LD придава топъл и леко окислен вид на дървото.

Характеристики

Съотношение на смесване	едно компонентен
Температура на нанасяне	+10°C / +25°C
Нанасяне	8 мм валяк микрофибър / четка
Разреждане (ако е необходимо)	разрежда се с вода
Покритие	80-100 г/кв.м
Сухо на прах	40' (1)
Сухо на допир	2 Ч(1)
Шлайфане	12 -24 ч (1)
Покритие без шлайфане	2-4 ч (1)
Ниво на блясък	LD: 60% гланцовост; SL: 40% гланцовост; OP: 20 % гланцовост; SUPER OP: 13% гланцовост (2)
Физични и химични показатели	добри
Покритие	отлично
Оксидация на дървото	лека
Устойчивост на съхранение	LD, SL, OP: 1 година (3)
Устойчивост на съхранение	SUPER OP: 6 месеца (3)
Разфасовка	5 L
Почистване на инструменти	вода

1 *при 20°C и 65% R.H.*
2 *върху мокър филм 90 микрона втвърден при 20°C и 65 % R.H. за 7 дни*
3 *в оригинални опаковки при температура между +10°C и +25°C*

Употреба

STAR LD е готов за употреба лак за нанасяне върху вече обработени, шлифовани и почистени дървени подови настилки. Втори слой на STAR LD може да се нанесе след 2/4 часа (в този случай без шлайфане) или след 12 -24 часа (след шлайфане с шкурка 220 зърненост). Трети слой STAR LD може да се нанесе, следвайки указанията, посочени по-горе. За постигане на по-добри резултати и по-висока мекота на допир е препоръчително да се шлайфа след всеки слой. В циклите, състоящи се от грунд и финиш, абсолютно не се препоръчва използването на двукомпонентен грунд на основата на разтворител (комбинирани цикли), но се препоръчва използването на еднокомпонентен грунд на водна основа като CROM или ECORAPID (виж техническите спецификации) и след това STAR LD като завършек. Нанасянето на STAR LD директно върху дърво, съдържащо танин, трябва да бъде предшествано от предварителен тест.

Забележка

Специалните реологични характеристики на лака позволяват нанасяния с мистрия, без да оставят ореоли и следи.

Елементи на етикета

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Носете предпазни ръкавици / защитно облекло / защита на очите / защита за лице.· Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет / помощ.



ADA КОЛОР
• ЖИВОТ В ЦВЕТОВЕ •
www.adacolor-bg.com

гр. София ул. „Андрей Германов" 6 GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880	гр. София, кв. Овча Купел 1, ул. „Промишлена" 33, бл.429, маг. №18 GSM: 089 666 9071	гр. Пловдив ул. „Брезовско шосе" 176 GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044	гр. Варна ул. „Уста Кольо Фичето" 25 GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023
гр. Шумен, кв. Добруджански, инд. зона: база на Стройкомплект GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043	гр. Кърджали ул. „Клокотница" 1 GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057	гр. Троян ул. „Македония" 49 GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489	гр. Хасково, Южна индустриална зона, ул. „Околовръстен път" 5 GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833

Тази информация е предоставена въз основа на най-добрите ни знания и технически опит. Тя е от общ характер и не е обвързваща по никакъв начин за нашата компания.