

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

УНИВЕРСАЛЕН КИТ

ОПИСАНИЕ:

Универсалният кит е предназначен за запълване на неравностите по повърхността преди да се нанесе лака. Произведен е чрез вакуумен процес на основата на високо качествена полиестерна смола и специални компоненти, благодарение на които продуктът придобива необходимите качества. Универсалният кит се характеризира с фина зърнеста консистенция и средна еластичност. Той е сравнително твърд, притежава добра адхезия към боядисани или небоядисани повърхности. Продуктът се нанася и се отстранява лесно, притежава висока термична устойчивост (от -30°C до 80°C). Не се препоръчва за големи повърхности. Съдържа два компонента: кит (от ненаситена полиестерна смола) и втвърдител. Не се препоръчва за директна употреба върху поцинкована стомана.

Универсалният кит може да бъде нанесен върху следните повърхности:

- Стомана
- Алуминий
- Двухкомпонентни акрилни грундове
- Стари боядисани повърхности
- Полиестерни ламинати
- Бетон

Внимание: Не прилагайте директно върху грундове, едно-компонентни акрилни или нитроцелулозни продукти.

Върху универсалния кит може да бъде нанесен друг пласт боя:

- Фин кит FEIN
- Течен кит UNI-SPRAY
- Акрилен грунд RANAL

Съотношение при смесване:

Универсален кит	100 части
Втвърдител за полиестерен кит	2-2,5 части

Внимание: Избягвайте да предозирате втвърдителя, защото може да се получи обезцветяване на лака. Не връщайте смесеният с втвърдител продукт обратно в опаковката.

Начин на употреба:

Внимателно смесете компонентите според тяхното съотношение. Препоръчителна е употребата на диспенсер за кит. Нанасяйте върху почистени, обезмаслени и равни повърхности. Нанасяйте с шпатула пластове с дебелина 3 мм. След като сте нанесли един пласт, изчакайте известно време около 5-10 минути, за да изсъхне разредителят. Ако третирате алуминиева повърхност, трябва първо да я матирате с нетъкан плат.

Внимание: Не нанасяйте универсалния кит при температура под 10°C.

Време на изсъхване: Около 20 минути при температура 20°C. Времето за изсъхване може да бъде скъсено, ако за около 10 минути се поддържа температура от 60°C.

Препоръчва се:

Предварително стъргане – P80 – P120

Последно стъргане – P120 – P240

Цвят: бежов

Почистване на инструментите: акрилен разредител или нитро разредител.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и проветриво място, далече от източници на светлина и топлина. Избягвайте да излагате продукта на директна слънчева светлина. Годност на продукта в оригиналната му опаковка: на влакнестия кит – 12 месеца; на втвърдителя – 18 месеца при температура 20°C.

Препоръки за безопасност: прилагайте информационния лист на съответния продукт.

Опаковка:

№.	Вместимост / kg	Опаковка / брой	Тегло на кашона / kg
00101	0,25	30	9,50
00102	0,5	16	9,70
00103	0,75	12	11,70
00104	1,0	6	6,40
00105	1,9	6	12,80
00106	3,0	6	20,10
00107	5,7	1	5,90

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.