



SELLACK 2 COMPONENT PARQUET
ADHESIVE (9+1)
СЕЛЛАК ДВУКОМПОНЕНТНО ЛЕПИЛО
ЗА ПАРКЕТ (9+1)

Редакция № 3
Редакция 13.10.2009
Печат on 23.03.2012
Страница 2



ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентно полиуретаново лепило, 100% без разтворители, с отлични свойства, устойчиво на вода и влага.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ

Продуктът е подходящ за използване при лепене на всички видове паркет върху всякакви повърхности, напр. цимент, керамика, мрамор, дърво. Особено е подходящ при лепене на ламинирани паркетни.

СВОЙСТВА:

- Двухкомпонентен продукт
- отлична изолация, устойчивост срещу вода и влага
- прилага се с назъбена мистрия
- Осигурява силна адхезия, тъй като не се абсорбира от цимент
- Продуктът е гъвкав
- Висока якост на срязване
- Може да се използва при системи за подово отопление
- устойчива на резки температурни промени
- Лесен за използване
- Силно залепящо свойство

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

	Компонент I	Компонент II
Цвят	Бял крем	Тъмно кафяво (Втвърдител)
Вискозитет Cp (25°C)	150.000-250.000	150-250
Плътност 25°C	1,80 gr/cm ³ ± 0,02	1,22-1,24 gr/cm ³
Съотношение	9	1
Годност на готовата смес	20 °C 200 cc ~ 30 минути	
Отворено време за работа	20 °C ~ 60-70 минути	
Шлифоване / запечатване	20 °C ~ 8-10 часа	
Окончателно изсъхване	20 °C ~ 24 часа	
Окончателно втвърдяване	20 °C 7 дни	
Твърдост (DIN 53505)	85-90 (Shore A) 50-60 (Shore D)	
издръжливост на опън	2,5 N/mm ² ± 0,5 N/mm ²	
Работна температура	10-40°C	

ÖZCAN KİMYEVİ MADDELER AMBALAJ ve İMALAT. İTH. İHR. PAZARLAMA LTD.ŞTİ.

Organize Birlik Sanayi Sitesi 3. Cadde No: 95/ 97/ 99 Beylikdüzü-İSTANBUL / TURKEY TEL: +90212 875 16 92-875 16 99 Fax: +90212 876 42 70
www.ozcankimya.com e-mail: info@ozcankimya.com



**SELLACK 2 COMPONENT PARQUET
ADHESIVE (9+1)
СЕЛЛАК ДВУКОМПОНЕНТНО ЛЕПИЛО
ЗА ПАРКЕТ (9+1)**

Редакция № 3
Редакция 13.10.2009
Печат on 23.03.2012
Страница 2



НАНАСЯНЕ

- Смесете Компонент II (втвърдител) и Компонент I (основен компонент)
- Разбърква се до постигане на еднороден цвят
- Нанесете сместа с назъбена мистрия
- Сместа трябва да се прилага в рамките на 30 минути.
- Работно време при температура 20°C е приблизително 50-60 минути
- Паркетът трябва да се фиксира максимум 30 минути след прилагането на продукта
- Разходната норма е около 1-2 кг/м²

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

- Повърхността трябва да бъде суха и чиста.
- Продукт, размазан върху паркета може да се почисти с разредител в рамките на 5-10 минути.
- В случай на контакт с очите изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар незабавно.
- Препоръчва се използването на ръкавици.
- Почистете инструментите с разредител, ацетон и др. веднага след употреба

КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ПОДА И СТАЯ

За да се направи правилно прилагане температурата на пода и стаята

- температура на пода трябва да бъде минимум 15 ° C
- Температурата в помещението трябва да бъде минимум 18 ° C

Измерване на температурата трябва да се направи с подходящи устройства

СЪХРАНЕНИЕ

1 година в оригинална неотворена опаковка.

РАЗФАСОВКА

- Компонент I (основен компонент) : 9 кг (пластмасова опаковка)
Компонент II (втвърдител) : 1 кг (пластмасова или метална опаковка)

Тази информация се базира на нашия опит и професионални изпитвания. Не се препоръчва използването на продукта след изтичането на срока на годност.