



ORGALOK MA 48

Лепило за дърво - Безцветно - Клас D3

1/18

ОПИСАНИЕ

Orgalok MA 48 е формулирана синтетична емулсия.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Външен вид	Бяла вискозна емулсия
Твърдо съдържание% \pm 2	48
Вискозитет (Brookfield RVT 6/20 23 ° C)	15000 \pm 2000 cps
pH	4.0 - 5.0
Лепливост	Високо
Скорост на залепяне	Високо
Отворено време	Дълго
Съхранение	Пазете от замръзване

ПРИЛОЖЕНИЕ

Orgalok MA 48 може да се използва за ламиниране на HPL и залепване на дърво с дърво.

Покритие:	100-180 g / m ²
Време на пресоване:	> 15 минути при 20°C, 150 g / m ² > 5 минути при 80°C, 130 g / m ²
Отворено време:	< 7 минути при 20°C, 150 g / m ²

Съдържание на влага в дървесината: 8-12%, като по-високото съдържание на влага изисква по-голямо време за пресоване

Температура на материала и околната среда: 20-25°C, като по-ниската температура изисква по-дълго време за пресоване.

Температурата под 5°C поврежда лепилото. Трябва да се избягва контакт с желязо, като метални опаковки, тъй като това може да доведе до тъмни линии от лепило.

РЪКОВОДСТВО НА ПРОДУКТА - СЪХРАНЕНИЕ – ГОДНОСТ

За да се осигури безопасно съхранение на тази емулсия, контейнерите трябва да бъдат добре запечатани, за да се предотврати изпаряването на водата и образуването на кожата. Емулсията трябва да се съхранява между 5-25 ° C за максимум 24 месеца от датата на производство.

Складирайте така, че първо да се използва най-старата стока. Не смесвайте с други лепила. Пазете от замръзване.

Важно известие: Тази информация се основава на настоящото състояние на нашите знания и има за цел да даде общи сведения за продуктите на Organik Kimya и тяхната употреба. Следователно не трябва да се тълкува като гаранция за специфичните свойства на описаните продукти или за тяхната пригодност за конкретно приложение. Трябва да се спазват всички съществуващи права на индустриална собственост. Качеството на нашите продукти е гарантирано от нашите Общи условия за продажба.