



ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Алкидна боя по RAL - 60-70% гланц

Код на продукта: 10520

Описание на продукта:

Синтетична алкидна боя, бързосъхнеща, еднокомпонентна, полу-матова, с антикорозионно действие, може да се нанесе върху всякакъв вид повърхности с висока степен на пълнене.

Употреба

Финишно покритие за метали, селското стопанство и стоманената промишленост, съдове за пропан-бутан, промишлени стелажи, стоманени врати, градински декорации, като боя с общо предназначение, която може да се използва за множество цели.

Спецификации

Плътност	: 1,15-1,35гр/мл
Твърдо вещество %	: Тегло : 60-70 : Обем : 50-60
Вискозитет	: 200-300 сек
Вискозитет на нанасяне	: 18-22 сек
Разреждане	: 20°C, 25-30% разреждане за нанасяне с аерограф, 30-35% разреждане за металици.
Гланцовост	: 50-60 Гланц

Време за изсъхване

Време за изсъхване 20°C	Сухо на прах	Сухо на допир	Пълно изсъхване
	5-10 мин.	10-20 мин.	

Покритие	Сух слой	Мокър слой	Разстилане
Приложим (MICRON)	30-50	50-90	8-14 м ² /л 6-12 м ² /кг
Препоръчително (MICRON)	40	70	10м ² /л 8м ² /кг

Нанасяне

Пневматично и безвъздушно пръскане, потапяне, изливане, може да се нанася с четка или валик. Нанася се директно върху повърхността поради антикорозионните свойства. В зависимост от повърхността се нанася на един слой или на два диагонални. Разрежда се 10-20% за потапяне и 25-35% за пръскане. Добавя се разредител и се разбърква до хомогенност и се оставя да престои до отстраняване на пяната. Повърхностно масло, ръжда и мръсотия се отстраняват.

Информация за съхранение Информация за здравето / безопасността

Спазвайте съответните директиви на ЕС за продукта. Материалите трябва да се съхраняват между 5 ° С и 35 ° С. При тези условия в неотворена опаковка срокът на годност на материала е 2 години.