



# SEMIN EXPERT LISS

## ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС AIRLESS ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ И ЗАГЛАЖДАНЕ

### ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ.

Шпакловъчна смес Airless за изравняване и заглаждане. Бял цвят, мат, гланц. Без мирис.

Идеална за заглаждане на гипсова мазилка, зидария с газобетонни блокчета и гипскартон.

### СЪСТАВ И ВЪНШЕН ВИД.

Акрилна емулсионна смола, вода, минерален пълнител, целулозни производни, консервант и различни добавки.

Пастата е бяла на цвят.

### ЗА ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ ОСНОВИ.

- Гипскартон.
- Зидария с газобетонни блокчета.
- Гипсова мазилка.

### ПОКРИТИЯ.

Всички видове шпакловка, боя и стени покрития.

### ДОКУМЕНТИ ЗА СПРАВКА.

- DTU 59.1.
- EN 16-566.

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

#### ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА.

- Да не се полага при температура  $< +8^{\circ}\text{C}$  и  $> +35^{\circ}\text{C}$  и при относителна влажност  $> 70\%$ .
- Да не се полага върху нагрети повърхности.
- Да не се полага върху влажни повърхности.
- Препоръчва се носенето на очила при пръскането за предпазване от евентуално падане на малки зрънца.

#### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ.

Основите следва да съответстват на DTU 59.1, т.е. да са сухи, чисти, твърди, без никакви замърсявания като прах, масла и други.

#### ПОЛАГАНЕ.

Expert' Liss се пръска с всякакъв вид машина, пригодена за пръскане на 1 или 2 ръце гладко покритие. Препоръчваме сваляне на филтрите и пръскане от разстояние около 60 cm от основата.

Помпа Airless с неръждаема дюза (идеалните дюзи 631 при заглаждане или между 635 и 651 в зависимост от използваната машина).

#### ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ.

От 6 до 12 часа в зависимост от положеното количество и температурата, относителната влажност и вентилацията на помещението.

#### РАЗХОДНА НОРМА.

Заглаждане, запълване, от 0,8 до 1,8 kg/m<sup>2</sup> на слой.

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Сух екстракт: 71%.
- Плътност: 1,73
- ЛОС:  $< 1\text{ g/l}$

#### СЪХРАНЕНИЕ.

18 месеца на място, защитено от замръзване и високи температури, в неотворена оригинална опаковка.

### ПРЕДИМСТВА

- Висока изравняваща способност.
- Контролирано свиване.
- Много добро време за фиксиране.
- Много добро разнасяне без голямо физическо усилие.
- Много лесна обработка с шкурка.
- Слабо разпрашаване.
- Лесно обезпрашаване.

NFT 36.005 - Група III - клас 2.  
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС:  $< 1\text{ g/l}$ .

