



CE 78 PERFECT'JOINT

Фина шпакловка и фугопълнител

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ.

CE 78 PERFECT'JOINT е готова за употреба пастообразна шпакловъчна смес със специална формула за третиране на фузи на гипскартон с изтънен ръб, окомплектован с лента за фузи.

СЪСТАВ И ВЪНШЕН ВИД.

Смола, вода, калциев карбонат, сгъстител, консервант и различни добавки. Пастата е бяла на цвят.

ЗА ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ ОСНОВИ.

Всички видове гипскартон със или без изолация (стъклена вата, каменна вата, полистирен) с изтънен ръб и с картонирани страни.

ПОКРИТИЯ.

- Грунд за гипскартон.
- Фина шпакловка.

ДОКУМЕНТИ ЗА СПРАВКА.

- Маркировка „CE“.
- DTU 25.41 и DTU 25.42.
- NL EN 13963.

ОПАКОВКИ.

Кофи по 7 и 25 kg на опакован палет.

СЪХРАНЕНИЕ.

12 месеца в неотворена оригинална опаковка на място, защитено от замръзване и високи температури.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА.

Температурата при нанасянето и по време на изсъхването трябва да е в диапазона между 5 и 30 °C. Да не се нанася върху влажна основа. Да не се използва върху замръзнала основа.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ.

Гипскартонът се закрепва в съответствие с единния технически протокол (DTU). Разкроените плоскости от гипскартон следва да бъдат със скосени ръбове и почистени от прах.

ПОЛАГАНЕ.

Преди третирането на самите фузи трябва да се пристъпи към изравняваща шпакловка между недобре прилепните платна и запълване там, където е необходимо (нащърбане, повредено покритие и др.).

Нанасянето става ръчно чрез „намазване“ при изтънения край с помощта на шпакловъчен нож на 10 или 15 cm и полагането на лента (с гланцовата страна към шпакловата). След това се изпълнява завършваща ръка, оставя седа изсъхне и се нанася финиш, който да скрие лентата.

Скриват се и главите на винтовете.

В случай че има изпъкнали ръбове по вертикалата, да се използва армирана лента (армировката да е с лице към платното).

Полагане на лента по вътрешния ъгъл на тавана, като се внимава бетонът да е без следи от омасляване в резултат от декофирирането. Основата трябва да е суха и напълно почистена от прах или друг недобре прилепнал продукт.

Продукт, адаптиран за полагане с машина тип „базука“.

ОКОМПЛЕТОВКА С ЛЕНТИ.

Ленти SEMIN.

РАЗХОДНА НОРМА.

Около 500 g/m² плоскост.

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ.

Повтарянето може да стане в диапазона от 24 до 48 часа след нанасянето на първата ръка, в зависимост от условията на заобикалящата среда.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Сцепление на лентата: <1000 g.
- Напукване: без покнатина до 5 mm дебелина.
- Пълност: 1,7.
- Реакция на огън: A2s1d0.

**ГОТОВА
ПАСТООБРАЗНА
ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС**
CE 78 PERFECT'JOINT е
със специална формула
за третиране на фузи на
гипскартон.

ПРЕДИМСТВА

- Много добро разнасяне.
- Отлично качество на завършващия слой.
- Лесна обработка с шкурка.
- Ръчно или машинно нанасяне.

