



# SEMIN AIRLESS EXTREM

## ПОЛИМЕРНА ШПАКЛОВКА ЗА ДЕБЕЛО НАНАСЯНЕ С АЕРЛЕС МАШИНА

### ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ.

Грубо покритие за вертикални повърхности и за използване върху тавани от лят бетон или плочи. Идеално за подготовка на плочи, павиран бетон и възстановяване на дупки или стъклени платна преди финално боядисване.

### СЪСТАВ И ВЪНШЕН ВИД.

Вода, калциев карбонат, дисперсанд, бактерицид, фунгицид, целулоза, полиакрилати, глина, акрилен дисперсant.

### ЗА ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ ОСНОВИ.

AIRLESS EXTREM е идеално за възстановяване на плочи, павиран бетон, клетъчен бетон, за възстановяване на дупки или стари повредени основи, както и за изравняване на тухли, тухлени плочки, циментови блокове, пясъчно-варовикови блокове. Основите трябва да са сухи, чисти и здрави (от 6 до 16% влажност).

### ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ.

- Класификацията по пожароустойчивост се обявява съгласно членове 11.7-11.9.2 – 11.10.1 от стандарта NF EN 13 501-1.
- Класификация: A2-S1, d0.
- ЕТД (Единни технически документи) 59.1.
- NPT 30608.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Сух екстракт: 75 %.
- Плътност: 1,86
- Съдържание на ЛОС: по-малко от 1g/l.

### ОПАКОВКИ.

Торби или кофи от 25 kg.

### СЪХРАНЕНИЕ.

18 месеца в неразпечатана опаковка, защитена от замръзване и високи температури.

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

### ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА.

Да не се прилага при температура < +5°C и върху замръзнали повърхности.

Препоръчително е да носите очила по време на пръскане, за да се предпазите от евентуално попадане на фини зърна.

### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ.

Основите трябва да са в съответствие с ЕТД 59.1, т.е. сухи, чисти, без никакви следи от сепариращ агент..

### ПРИЛОЖЕНИЕ.

SEMIN AIRLESS EXTREM се напръсква с безвъздушна помпа или с роторна/стартова машина с дюза за плоска струя в 2 преминавания.

Първото преминаване трябва да се изглади с острие с дължина 60 cm или с прав ръб. След из-

съване второто преминаване трябва да се изглади с острие. След леко втвърдяване, стегнете покритието с помощта на чисто острие под много малък ъгъл.

Идеални дюзи: 641 и по-нагоре в зависимост от мощността на машината.

Пръскайте на около 60 cm от повърхността и не използвайте филтър.

### ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ.

От 12 до 48 часа в зависимост от температурата, влажността и вентилацията на помещението.

### КОНСУМАЦИЯ.

От 2 до 4 kg/m<sup>2</sup> за първия слой.  
От 1,5 до 2 kg за втория слой.

## ПРЕДИМСТВА

- Много голяма способност за запълване.
- Може да се прилага частично с по-голяма дебелина.
- Лесно за изглаждане и стягане по време на фазата на втвърдяване.
- Безвъздушно пръскане или с роторна/стартова машина с дюза за плоска струя.
- Матово и гладко покритие.
- Без мирис.
- Почиствайте инструментите с вода.

