

### Описание

**KAУАРUR 822** е еднокомпонентно, бързосъхнещо, полиуретаново, безцветно лепило **клас D4**. Притежава висока водоустойчивост и якост на залепване.

### Характеристики

- Бързо съхнене.
- Кратко време за притискане.
- Кристално прозрачно.
- Изключително висока якост на залепване на различни видове основи.
- Клас на водоустойчивост (D4-DIN EN204).
- Лесно за употреба.
- Много добра устойчивост на химикали.
- Отлична устойчивост на влага и екстремни температури.
- Не се свива.
- Лека миризма.
- Може да се използва върху леко влажни и мокри повърхности.

Параметри	Мерна единица	Стойност
Основа		Полиуретанов преполимер
Цвят		Кристално прозрачен
Система на втвърдяване		Втвърдява от влага
Плътност	г./мл.	1,10 ± 0,05
Вискозитет 20°C (Spindle No 4, 12 rpm)	cps	3000 ± 1000
Температурна устойчивост	°C	-30°C +100°C
Отворено време за работа (23°C и 50% R.H.) (ASTMC679)	мин.	5 – 15
Потребление	мл./кв.м.	150
Време на притискане (минимум)	мин.*	15
Водоустойчивост		Отлична

\*\* Времето на притискане зависи от околните условия (температура, влажност и т.н.) и порьозността на повърхностите, които ще се залепват.

## Области на приложение

- Фиксиране и залепване на дървени елементи към различни други порести и непорести материали като дърво, метал, бетон, пенополистирол и др.
- Производство на мебели и лодки, ремонт на масивен паркет, каси на врати, залепване на греди и др.
- Фиксиране на навдигнати подови настилки в комбинация с механични приспособления.
- Залепване на всякакви дървени елементи, нуждаещи се от висока водоустойчивост.

## Инструкции

Не използвайте при температури под +5°C. Елементите, които трябва да бъдат залепени, трябва да бъдат чисти, без прах и мазнини. Една от основите трябва да е пореста, за да се осигури по-добро втвърдяване. Лекото навлажняване на основите ще осигури по-висока адхезия. Нанесете лепилото с четка като тънък филм върху едната или двете повърхности и съединете частите в рамките на 2 минути (минимум след 2 минути). Притиснете елементите заедно за поне 15 -20 минути. Невтвърденото лепило може да се почисти с ацетон.

## Съхранение и срок на годност

9 месеца в неотворена опаковка, ако се съхранява при сухи и хладни условия.

Тъй като лепилото се втвърдява от атмосферната влага, срокът на годност е ограничен след отваряне на опаковката. След отваряне, опаковката трябва да се съхранява плътно затворена.

Съхранение над +35°C и под -10°C може да съкрати срока на годност.

Времето за притискане зависи от условията на околната среда (температура, влажност и т.н.) и порьозността на повърхностите за залепване.

## Инструкции за безопасност

Вредно. Съдържа: Diphenylmethane-4,4'-Diisocyanate. Вреден при вдишване. Дразни очите, дихателната система и кожата. Не вдишвайте парите. Носете подходящо защитно облекло и ръкавици. Използвайте само в добре проветриви помещения. Да се пази от деца.