

ПРОДУКТ (КОМП. А)	LPV535B	
	Полиуретанова бяла боя 95% гланц - (висок гланц) - POL. BIANCO LPV535B	
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ		
СПЕЦИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	Отлична покривност Отимално запълващо свойство Отимална твърдост на покритието Много добра разливност Отлична гланцовост	Приятно усещане при допир Оптимално вертикално задържане Подходяща за полиране
ГЛАНЦОВОСТ		

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

МЕСТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ	Обща употреба - профили - врати					
КАТАЛИЗАТОР	C115 / C340V		50%	по тегло	70%	по обем на комп А
НАНАСЯНЕ	Разход г/м ²	Дюза	Налягане	РАЗРЕДИТЕЛ	DK128 / 176	
Бояджийски пистолет	100-120	1.6-1.8	2,5-3,5 бара	20-40% по тегло	30-50% по обем	на комп А
Безвъздушни / Въздушни машини	100-120	9-11		20-40% по тегло	30-50% по обем	на комп А

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (IST-Q-12/02)

ФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ	ЦВЯТ	Бял	
ВИСКОЗИТЕТ DIN 8 (53211) 20°C	сек	+/- 10	110
ВИСКОЗИТЕТ ПО БРУКФИЙЛД 20°C	МРА*s	+/-1000	/
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. А)	%	+/- 2	73
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. В)	%	+/- 2	36
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО (КОМП. А)	кг/л	+/- 0.02	1.37
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО (КОМП. В)	кг/л	+/- 0.02	1.00
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА	мин	+/- 1	>4
ГЛАНЦОВОСТ	гланц	+/- 2	100
ТВЪРДОСТ		/	/

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Съхнене при 20°C и 65% влажност на въздуха	
СУХО НА ПРАХ	30 минути
СУХО НА ДОПИР	3 ч.
ИЗСЪХВАНЕ	24 ч.
ШЛАЙФАНЕ	48 ч.
НАПЪЛНО СУХ	48 ч.
УСКОРЕНО СЪХНЕНЕ ПРИ 35°C	8 ч.
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОВЕТЕ НА БОЯТА (МИН/МАКС)	30 мин. макс.
НАНАСЯНЕ НА СЛЕДВАЩ СЛОЙ ПОЛИУРЕТАНОВИ БОИ	12 ч.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА РАБОТА

ДЪРВЕСИНА	Различни видове
КИТ	IP3567M
ГРУНД/БОЯ	FPB2807MX – FPB186V – FPXB3434 – FPXB929
ШЛАЙФАНЕ	Шкурка със зърненост 280-600
П.У. БОИ ЗА НАНАСЯНЕ	LPB535

АЛТЕРНАТИВНИ КАТАЛИЗАТОРИ	C340S	Универсална употреба. Повишава физико-химичните характеристики.
	C38 (70%)	По-бързо съхнене.
	C340	По-бързо съхнене топ качество.
	C341E	Катализатор за летни периоди.
АЛТЕРНАТИВНИ РАЗРЕДИТЕЛИ	DK129	Полиуретанов бърз разредител
	DK128	Полиуретанов стандартен разредител
	DK176	Полиуретанов бавен разредител
	DK115 DK179	Полиуретанов много бавен разредител Полиуретанов супер бавен разредител

РАЗФАСОВКИ	25 кг.
ГОДНОСТ	12 месеца при 20°C в оригинална опаковка.
СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Вижте информацията в информационния лист за безопасност.
ОБЩИ БЕЛЕЖКИ	Продукти за вътрешна употреба.

Отговорността за крайните резултати от системата за нанасяне на покрития е изцяло на потребителите, които трябва да се уверят, че е продуктът е в съответствие с изискванията за използваните основи и условията на работа