

## 1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Декоративна мазилка MOIRE придава на повърхностите вид и усещане за велур, благодарение на своите специални компоненти. След изсъхване матовият ѝ вид създава уникални пространства.

## 2. УПОТРЕБА

Използва се върху предварително подготвена с грунд Decoprimer повърхност.

Може да се нанася върху интериорни стени, мазилка, бетон, дървени повърхности и вече боядисани повърхности.

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Благодарение на специалните си компоненти, декоративната мазилка MOIRE придава на повърхностите вид и усещане за велур и матов ефект на нанесената повърхност.

Лесна за нанасяне.

Желаният ефект и текстура могат да бъдат създадени с лекота.

Декоративната мазилката е на водна основа и не уврежда човешкото здраве и околната среда.

## 4. ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността, която ще се боядисва трябва да бъде добре почистена от прах, мазнини и ронещи се части. Неравностите по повърхността е необходимо да се обработят предварително с SAN DECO ACRYLIC PUTTY INTERIOR и тогава да се нанесе грунд SAN DECO DECOPRIMER.

## 5. ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

### 5.1 Условия на околната среда и повърхността

- По време на и 24 часа след нанасяне температурата на въздуха трябва да бъде между от +5°C до +35°C.
- По време на нанасянето влажността на въздуха трябва да е под 75%.
- Влажността на повърхността, върху която се нанася декоративната мазилка трябва да е под 10%.

## 5.2 Нанасяне:

Декоративната мазилка MOIRE се нанася на два слоя с четка.

Трябва да се разбърка до хомогенна смес. Не е необходимо разреждане. Това трябва да се повтори и при нанасяне на втория слой.

Изчакват се минимум 3-4 часа между слоевете.

Първият слой декоративна мазилка MOIRE се нанася със "свободни" движения използвайте с помощта на четка, за да се постигне желания ефект.

При нанасяне на втория слой декоративна мазилка използвайте същата техника както в пърия слой.

Може да използвате метод на нанасяне по ваш избор.

За предотвратяване на партидни разлики в случаите, когато в един и същи проект се използва повече от една партида, е препорачително да се смесят партидите в равни пропорции.

## 6. ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ

При температура на въздуха 23°C и 50% влажност, времето за съхнене е от 1 до 2 часа, а пълното изсъхване е след 24 часа.

## 7. РАЗХОД

Разходът за един слой зависи от гладкостта на повърхността, способността ѝ за абсорбиране и начина на нанасяне.

- 1 л покрива площ от 8 до 12 м<sup>2</sup>.
- 1 кг покрива площ от 7 до 10 м<sup>2</sup>.
- Разходът на декоративната мазилка за покриване на 1 м<sup>2</sup> е от 80 до 130 мл. и от 100 до 150 гр.

## 8. СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Продуктът може да се съхранява 2 години в затворена опаковка при температури от +5°C до +35°C, в помещения без пряка слънчева светлина.

## 9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

Гранична стойност ЕС (Директива 2004/42/ЕО)

Категория A/l: Покрития с декоративен ефект (на водна основа): 200г/л (2010 г.)

Максималното съдържание на декоративната мазилка MOIRE е: 20 г/л ЛОС

**H317** Може да причини алергични кожни реакции.

## ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

**P261:** Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

**P333+P313:** При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ..

**P362+P364:** Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

**P280:** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

**P321:** Специализирано лечение (вж ... на този етикет).

**P272:** Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За повече информация, моля, проверете информационния лист за безопасност (SDS) на продукта.