

**ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН АКРИЛЕН ГРУНД ЗА БЕТОН  
REAL 800 1K****ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

**REAL 800 1K** е еднокомпонентен хидроизолационен акрилен грунд за бетон

**ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА**

Външен вид	Полумат
Цвят	Прозрачен
Плътност (гр./мл. 20°C)	1,02 ± 0,05
Пропорция на смесване по тегло	Еднокомпонентен 100 единици
Съдържание на твърди вещества по тегло (w/w)	% 50 ± 2
Метод на нанасяне	Маламашка, четка, валик и гребло
Изсъхване	3-4 часа
Пълно съхнене при 20°C	4-6 часа
Разход за един слой	0,150 кг./кв.м.



**REAL**<sup>®</sup>  
Construction Chemicals

Разход Дебелина на мокър филм (μ)	Дебелина на сух филм (μ)	Теоретична разходна норма при каменен килим от 8 мм. ± 10 (кг./кв. м.)
147	73,5	0,150

**ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Преди нанасяне на **REAL 800 1K** повърхността трябва да бъде здрава, гладка и добре почистена от всички видове замърсявания като прах, масла, ръжда, мухъл, сапунени отлагания и други, които могат да попречат на адхезията. Ако има повредени и ронещи се части в бетона е необходимо да бъдат премахнати. В случай че има пукнатини или неравности по повърхността, върху, която ще се нанася, те трябва да бъдат поправени с разтвор REAL GR 900.

**REAL 800 1K** се използва като еластична хидроизолация върху бетонни или мозаечни повърхности на тераси, в мокри помещения като бани, тоалетни, балкони, изби, под плочки, подпорни стени, на и под основи, върху повърхности в контакт с почвата, върху стоманобетон, поцинкована ламарина, пенополиуретан, цинк, PVC улуци и отводнителни канали. Хидроизолацията може да бъде боядисвана и покривана с керамични плочки.

## СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Материалът трябва да се съхранява в оригиналната си опаковка на хладно и сухо място. Срокът на съхранение в неотворена опаковка е 24 месеца.

## УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Температурата на въздуха трябва да бъде в диапазона от +5°C до +35°C. Нанасянето не трябва да се извършва при влажност над 80%. Температурата на повърхността трябва да бъде най-малко 3-5°C над точката на оросяване, за да се предотврати конденз.

Трябва да се има предвид, че разходът на материала ще се увеличи при нанасяне при ниски температури. Температурата на повърхността трябва да бъде най-малко +5°C и най-много +45°C.

## УПОТРЕБА

### Подготовка на повърхността

Повърхността, върху която ще се нанася грундът, трябва е почистена внимателно от замърсявания, масло и грес. Напуканата стара боя (при предварително боядисани повърхности) се отстранява. Втвърдяването на бетона и неравностите по повърхността се почистват с машина с диамантен накрайник.

Преди употреба **REAL 800 1K** се разбърква добре до получаване на хомогенна смес. За да се предотврати конденз, продуктът се нанася само върху суха и чиста повърхност с температура над точката на оросяване. Ниските температури под 15°C могат да доведат до по-дълго време за съхнене. При разреждане при температури под 15°C, това може да доведе до по-малка дебелина на слоя и по-дълго време за съхнене.

Нанася се с маламашка, четка, валик или гребло. В малки и затворени помещения е необходима много добра вентилация.

## РАЗФАСОВКИ

### REAL 800 1K ACRYLIC INSULATION

15 кг.

-

### REAL 800 1K ACRYLIC INSULATION

5 кг.

Произвежда се в метални кофи



## ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Прочетете информационния лист за безопасност на продукта (MSDS) относно правила за безопасност и предупреждения.

Най-необходимите правила за безопасност, които трябва да се спазват, са следните:

- Контактът на продукта с кожата и очите трябва да се предотврати чрез използване на ръкавици, защитни очила, маска за лице и крем.
- По време на нанасяне и до пълното изсъхване на лака трябва да се осигури вентилация.
- При контакт с кожата, засегнатото място трябва да се измие с топла вода, сапун или почистващ препарат.
- При попадане в очите, изплакнете обилно с вода в продължение на поне 10 минути и потърсете медицинска помощ.

\*Нашата информация за продуктите е подготвена на базата на собствени лабораторни тестове и изследвания при нормални условия. Нашата компания не носи отговорност за работа, извършена при неподходящи условия на работа. Компанията запазва правото си да променя тази информация. За по-подробна информация, моля, обърнете се към... R.Y.K.

Rev. No:09/Rev. Дата: Октомври 2022

# REAL®



www.adacolor-bg.com

гр. София  
ул. „Андрей Германов“ 6  
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,  
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18  
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив  
ул. „Брезовско шосе“ 176  
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна  
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25  
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,  
инд. зона: база на Стройкомплект  
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали  
ул. „Клокотница“ 1  
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян  
ул. „Македония“ 49  
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална  
зона, ул. „Околовръстен път“ 5  
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833