ПОЛИУРЕТАНОВА, ВИСОКО UV-УСТОЙЧИВА ТЕЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА ЗА ПОКРИВИ - ТЕЧНА ГУМА - REAL 802 1K

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

REAL 802 1K е полиуретанова, еднокомпонентна, еластична хидроизолация за покриви на основата на полиуретанова и полимерна смола.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвят	Бяла
Плътност (гр./мл. 20ºC)	1.40 ± 0,05
Пропорция на смесване по тегло	Еднокомпонентна 100 единици
Съдържание на твърди вещества по тегло (w/w)	% 99 ± 2
Метод на нанасяне	Маламашка, четка, валяк и гребло
Изсъхване	8 часа
Интервал между слоевете	4 часа (+25°C)
Пълно съхнене при 20°C	4-7 дни
Водоустойчива след	7 дни
Еластичност	%400
Разход	0.600 кг./кв.м. за един слой



REAL Construction Chemicals

Разход Дебелина на мокър филм	Дебелина на сух филм (µ)	Теоретична разходна норма ± 10 (кг./кв.м.)
400	380	0,600

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Преди нанасяне на **REAL 802 1K** повърхността трябва да бъде здрава, гладка и добре почистена от всички видове замърсявания като прах, масла, ръжда, мухъл и други, които могат да попречат на адхезията. Ако има повредени и ронещи се части в бетона, е необходимо да бъдат премахнати. В случай че има пукнатини или неравности по повърхността, върху която ще се нанася, те трябва да бъдат поправени с разтвор REAL GR 900.

REAL 802 1K се използва като еластична хидроизолация върху бетонни или мозаечни повърхности на тераси, в мокри помещения като бани, тоалетни, балкони, изби, под плочки, подпорни стени, на и под основи, върху повърхности в контакт с почвата, върху стоманобетон, поцинкована ламарина, пенополиуретан, цинк, PVC улуци и отводнителни канали. Хидроизолацията може да бъде боядисвана и покривана с керамични плочки.

УПОТРЕБА

Подготовка на повърхността

Повърхността, върху която ще се нанася хидроизолацията, трябва е почистена внимателно от замърсявания, масло и грес. Напуканата стара боя (при предварително боядисани повърхности) се отстранява. Остатъците от засъхнал бетон и неравностите по повърхността се почистват с машина с диамантен диск.

Преди употреба **REAL 802 1K** се разбърква до получаване на хомогенна смес. За да се предотврати конденз, продуктът се нанася само върху суха и чиста повърхност при температура над точката на оросяване. Ниските температури под +15°C могат да доведат до по-дълго време за съхнене. Препоръчително е да не се прилага при +5°C и по-ниски температури.

Нанася се с маламашка, четка, валяк или ракел.

УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Температурата на въздуха трябва да бъде в диапазона от +5°C до +35°C. Нанасянето не трябва да се извършва при влажност над 80%. Температурата на повърхността трябва да бъде най-малко 3-5°C над точката на оросяване, за да се предотврати конденз.

Трябва да се има предвид, че разходът на материала ще се увеличи при нанасяне при ниски температури. Температурата на повърхността трябва да бъде най-малко +5°C и най-много +45°C.

РАЗФАСОВКИ

REAL 802 1K ACRYLIC INSULATION
20 кг.

-

REAL 802 1K ACRYLIC INSULATION
3 кг.



СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Материалът трябва да се съхранява в оригиналната си опаковка на хладно и сухо място. Срокът на съхранение в неотворена опаковка е 24 месеца.

REAL®
Construction Chemicals

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Прочетете информационния лист за безопасност на продукта (MSDS) относно правила за безопасност и предупреждения.

Най-необходимите правила за безопасност, които трябва да се спазват, са следните:

- Контактът на продукта с кожата и очите трябва да се предотврати чрез използване на ръкавици, защитни очила, маска за лице и крем.
- По време на нанасяне и до пълното изсъхване на лака трябва да се осигури вентилация.
- При контакт с кожата, засегнатото място трябва да се измие с топла вода, сапун или почистващ препарат.
- При попадане в очите, изплакнете обилно с вода в продължение на поне 10 минути и потърсете медицинска помощ.

***Нашата информация за продуктите е подготвена на базата на собствени лабораторни тестове и изследвания при нормални условия. Нашата компания не носи отговорност за работа, извършена при неподходящи условия на работа. Компанията запазва правото си да променя тази информация. За по-подробна информация, моля, обърнете се към... R.Y.K.**

Rev. No:09/Rev. Дата: Октомври 2022

АДА КОЛОР
• ЖИВОТ В ЦВЕТОВЕ •
www.adacolor-bg.com

гр. София ул. „Андрей Германов“ 6 GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880	гр. София, кв. Овча Купел 1, ул. „Промишлена“ 33, бл.429, маг. №18 GSM: 089 666 9071	гр. Пловдив ул. „Брезовско шосе" 176 GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044	гр. Варна ул. „Уста Кольо Фичето“ 25 GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023
гр. Шумен, кв. Добруджански, инд. зона: база на Стройкомплект GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043	гр. Кърджали ул. „Клокотница“ 1 GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057	гр. Троян ул. „Македония“ 49 GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489	гр. Хасково, Южна индустриална зона, ул. „Околовръстен път“ 5 GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833