

**ДВУКОМПОНЕНТЕН, ПОЛИУРЕТАНОВ САМОРАЗЛИВЕН УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ФУГИ**  
**REAL DC 985**

**ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

**REAL DC 985** е двуконпонентна, течна, саморазливна, разширителна и фугираща смес на полиуретанова основа с висока механична и химична устойчивост. Продуктът се характеризира с висока механична якост, твърдо-еластични свойства, устойчивост на химикали и отлична адхезия при полагане върху едноконпонентен хидроизолационен акрилен грунд за бетон - REAL 800 1K

**ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА**

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Външен вид                                   | Сива                                       |
| Плътност (гр./мл. 20°C)                      | 1,30 ± 0,05                                |
| Пропорция на смесване по тегло               | Комп.: А 85 единици<br>Комп.: В 15 единици |
| Съдържание на твърди вещества по тегло (w/w) | % 1,25 ± 2                                 |
| Метод на нанасяне                            | Маламашка и ракел                          |
| Отворено време за работа при 20°C            | 20-25 мин.                                 |
| Суша на добир                                | 6 часа                                     |
| Пълно съхнене                                | 4-10 дни                                   |
| Якост на огъване                             | +120 °C                                    |
| Якост на натиск                              | 75 N/мм на кв.м. (7 дни)<br>(TS EN 196-1)  |
| Твърдост по Shore D                          | 35 (7 дни / +24°C)                         |
| Непрекъснато термично съпротивление          | От +50°C до + 80°C<br>(най-много 7 дни)    |



**ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**REAL DC 985** се използва като течен саморазливен уплътнител за фуги.

**REAL DC 985** места за използване:

Използва се като течна, саморазливна, разширителна и фугираща смес на полиуретанова основа с висока механична и химическа устойчивост. Продуктът се характеризира с висока механична якост, твърдо-еластични свойства, устойчивост на химикали, отлична адхезия на при полагане върху едноконпонентен хидроизолационен акрилен грунд за бетон - REAL 800 1K

**УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

Температурата на въздуха трябва да бъде в диапазона от +15°C до +35°C. Нанасянето не трябва да се извършва при влажност над 80%. Температурата на повърхността трябва да бъде най-малко 3-5°C над точката на оросяване, за да се предотврати конденз.

Трябва да се има предвид, че разходът на материала ще се увеличи при нанасяне при ниски температури. Температурата на повърхността трябва да бъде най-малко +5°C и най-много +45°C.

## УПОТРЕБА

### Подготовка на повърхността

Повърхността за нанасяне трябва да е суха и почистена от всякакъв вид прах, замърсявания, остатъци от циментова замазка, масло и грес. Бетонната основа трябва да бъде чиста, здрава и с достатъчна якост на натиск.

### Употреба на продукта

**REAL DC 985** се използва се на места като паркинги, рампи, хангари, зони за товарене и разтоварване. **REAL DC 985** е материал за запълване на фуги на места като тунели, инфраструктура, мостове и канализация.

Разход: Необходимото количество фугираща смес се определя от потребителя и се нанася в зависимост от вида и размера на фугата.

## РАЗФАСОВКИ

### REAL DC 985

Компонент А: 4.4 кг. + Компонент В: 0.6 кг.

Общо тегло на комплекта: 5 кг.

Компонент А: 17 кг. + Компонент В: 3 кг.

Общо тегло на комплекта: 20 кг.



## СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Продуктите трябва да се съхраняват в оригиналните си опаковки на хладно и сухо място. Срокът за съхранение в неотворени опаковки е 24 месеца за компоненти А и В.

## ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Прочетете информационния лист за безопасност на продукта (MSDS) относно правила за безопасност и предупреждения.

Най-необходимите правила за безопасност, които трябва да се спазват, са следните:

- Контактът на продукта с кожата и очите трябва да се предотврати чрез използване на ръкавици, защитни очила, маска за лице и крем.
- По време на нанасяне и до пълното изсъхване на грунда трябва да се осигури вентилация.
- При контакт с кожата, засегнатото място трябва да се измие с топла вода, сапун или почистващ препарат.
- При попадане в очите, изплакнете обилно с вода в продължение на поне 10 минути и потърсете медицинска помощ.
- Необходимо е внимателно да се прочетат всички предупредителни надписи върху опаковките и стриктно да се спазват препоръчаните инструкции за работа.

\*Нашата информация за продуктите е подготвена на базата на собствени лабораторни тестове и изследвания при нормални условия. Нашата компания не носи отговорност за работа, извършена при неподходящи условия на работа. Компанията запазва правото си да променя тази информация. За по-подробна информация, моля, обърнете се към... R.Y.K.



• ЖИВОТ В ЦВЕТОВЕ •

[www.adacolor-bg.com](http://www.adacolor-bg.com)

гр. София  
ул. „Андрей Германов“ 6  
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,  
ул. „Промислена“ 33, бл.429, мар. №18  
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив  
ул. „Брезовско шосе“ 176  
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна  
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25  
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,  
инд. зона: база на Стройкомплект  
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали  
ул. „Клокотница“ 1  
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян  
ул. „Македония“ 49  
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална  
зона, ул. „Околовръстен път“ 5  
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833

**REAL®**  
Construction Chemicals