

**ТРИКОМПОНЕНТЕН, ЕПОКСИДЕН РЕМОНТЕН РАЗТВОР ЗА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ И ПУКНАТИНИ
REAL GR 900**

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

REAL GR 900 е трикомпонентен, високоякостен епоксиден ремонтен разтвор за ремонт на дилатационни фуги, поправка и ремонт на увредени бетонни подове. Продуктът притежава висока якост, отлична адхезия към бетонни основи и висока устойчивост на вибрации и удари.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Външен вид	Мат
Цвят	Кафяв
Плътност (гр./мл. 20°C)	1,80 ± 0,05
Пропорция на смесване по тегло	Комп.: А 2,35 единици Комп.: В 0,9 единици Комп.: С 6,75 единици
Съдържание на твърди вещества по тегло (w/w)	% 1,25 ± 2
Метод на нанасяне	Маламашка
Отворено време за работа при +20°C	20-25 мин.
Пълно изсъхване при +20°C	4-10 дни
Якост на огъване	30 N/мм на кв.м. (7 дни) (TS EN 196-1)
Якост на натиск	75 N/мм на кв.м. (7 дни) (TS EN 196-1)
Твърдост по Shore D	83 (7 дни)
Непрекъснато термично съпротивление	+50°C + 80°C (най-много 7 дни)



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

REAL GR 900 е разтвор за запълване и ремонт на дилатационни фуги, поправка и ремонт на повредени бетонни подове.

REAL GR 900 места за използване:

Използва се като материал за ремонт на подове във външни и вътрешни помещения. Това е трикомпонентен саморазливен разтвор без разтворители, състоящ се от комбинация от специално класифицирани инертни материали и епоксидни смоли с висока якост. При смесване се получава течен, саморазливен епоксиден разтвор (фугираща смес).

УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Температурата на въздуха трябва да бъде в диапазона от +15°C до +35°C. Нанасянето не трябва да се извършва при влажност над 80%. Температурата на повърхността трябва да бъде най-малко 3-5°C над точката на оросяване, за да се предотврати конденз.

Трябва да се има предвид, че разходът на материала ще се увеличи при нанасяне при ниски температури. Температурата на повърхността трябва да бъде най-малко +5°C и най-много +45°C.

УПОТРЕБА

Подготовка на повърхността

Повърхността за нанасяне трябва да бъде суха и внимателно почистена от замърсявания, като прах и други.

Употреба на продукта

REAL GR 900 се използва върху всички напукани и повредени стоманобетонни повърхности.

Разход: Необходимото количество материал се определя от потребителя и се нанася в зависимост от вида и размера на фугата или пукнатината.

РАЗФАСОВКИ

Една опаковка **REAL GR 900** съдържа три компонента:

Компонент А: 0.418 кг. + В: 0.200 кг. + С: 4.38 кг.
Общо комплектовано тегло: 5 кг.

Компонент А: 1.67 кг. + В: 0.830 кг. + С: 17.50 кг.
Общо тегло на комплекта: 20 кг.



СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Материалът трябва да се съхранява в оригиналната си опаковка на хладно и сухо място. Срокът на съхранение в неотворена опаковка е 24 месеца за компоненти А, В и С.

ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Прочетете информационния лист за безопасност на продукта (MSDS) относно правила за безопасност и предупреждения.

Най-необходимите правила за безопасност, които трябва да се спазват, са следните:

- Контактът на продукта с кожата и очите трябва да се предотврати чрез използване на ръкавици, защитни очила, маска за лице и крем.
- По време на нанасяне и до пълното изсъхване на грунда трябва да се осигури вентилация.
- При контакт с кожата, засегнатото място трябва да се измие с топла вода, сапун или почистващ препарат.
- При попадане в очите, изплакнете обилно с вода в продължение на поне 10 минути и потърсете медицинска помощ.
- Необходимо е внимателно да се прочетат всички предупредителни надписи върху опаковките и стриктно да се спазват препоръчаните инструкции за работа.

*Нашата информация за продуктите е подготвена на базата на собствени лабораторни тестове и изследвания при нормални условия. Нашата компания не носи отговорност за работа, извършена при неподходящи условия на работа. Компанията запазва правото си да променя тази информация. За по-подробна информация, моля, обърнете се към... R.Y.K.



• ЖИВОТ В ЦВЕТОВЕ •

www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промишлена“ 33, бл.429, мар. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833

REAL®
Construction Chemicals