

ДВУКОМПОНЕНТНО ЕПОКСИДНО САМОРАЗЛИВНО ПОДОВО ПОКРИТИЕ REAL SLF 116

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

REAL SLF 116 е епоксидно, подово покритие с гланцов ефект. Използва се като финашен запечатващ слой при бетонни подове.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Външен вид	Пълен гланц
Цвят	По избор от RAL каталог
Плътност (гр./мл. 20°C)	1,45 ± 0,05
Пропорция на смесване по тегло	Комп.: А 80 единици Комп.: В 20 единици
Съдържание на твърди вещества по тегло (w/w)	% 98 ± 2
Метод на нанасяне	Маламашка, четка, валик
Повторно нанасяне след миксимум	2 дни
Отворено време за работа при 20°C	20-25 мин.
Устойчивост на износване	60-72 мг. (CS 10/1000)
Твърдост по Shore D	75 ± (DIN 53505)
Якост на огъване	30 N/мм на кв.м. (TS EN 196-1)
Якост на натиск	55 N/мм на кв.м. (TS EN 196-1)
Якост на скъсване в бетона	4 N/мм на кв.м. (TS EN 4624)
Пълно съхнене	7 дни



Информация за съхнене

	Сух на допир	Придобива твърдост след	Интервал между слоевете
-5°C	12 часа	29-30 часа	24 часа
0°C	9 часа	20-21 часа	18 часа
5°C	6 часа	13-14 часа	12 часа
15°C	120-160 мин.	5-6 часа	3,5 часа
25°C	80-100 мин.	3-4 часа	2 часа
35°C	60-80 мин.	1,5-2 часа	1,5 часа

Забележка: Когато дебелината на нанасяне се увеличава, разходът също расте.

Разход Дебелина на мокър филм (μ)	Дебелина на сух филм (μ)	Теоретична разходна норма ± 10 (кг./кв.м.)
1150	1100	1,6

Забележка: Когато дебелината на нанасяне се увеличава, разходът също расте.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

REAL SLF 116 е саморазливно подово покритие, която осигурява уникални подови повърхности във всички цветове.

REAL SLF 116 места за използване: химическа промишленост, хранително-вкусова промишленост и производство на напитки, автомобилна индустрия и хангари за поддръжка на самолети, изложбени и панаирни зали, лаборатории и болници.

Използва се като декоративно подово покритие в индустриални предприятия, където прахът от пода влияе на производствения процес, като например в текстилната промишленост.

УПОТРЕБА

Подготовка на повърхността

Повърхността за нанасяне се почиства внимателно от замърсявания, като масла и мазнини. Отлепената стара боя (при предварително боядисани повърхности) се отстранява. Ръждата и неравностите по повърхността се почистват с машина с диамантен накрайник, съгласно стандартите SA 2 ½. При нанасяне чрез пръскане задължително трябва да се използва маска. Особено в малки и затворени помещения е необходима много добра вентилация.

Използване на продукта

Преди употреба на **REAL SLF 116** компонентите се разбъркват добре поотделно. След това саморазливно подово покритие **REAL SLF 116** се смесва с втвърдителя (компонент В) до получаване на хомогенна смес. За да се предотврати конденз, материалът се нанася само върху суха и чиста повърхност с температура над точката на оросяване. Температурата на подовото покритие трябва да бъде в диапазона +20 +35°C. При използване на дълги маркучи за пръскане и температури на епоскидната смола под +15°C, може да е необходимо разреждане, което може да доведе до по-малка дебелина на слоя и до по-дълго време за съхнене.

УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Температурата на въздуха трябва да бъде в диапазона от +15°C до +35°C. Нанасянето не трябва да се извършва при влажност над 80%. Температурата на повърхността трябва да бъде най-малко 3-5°C над точката на оросяване, за да се предотврати конденз.

Трябва да се има предвид, че разходът на материала ще се увеличи при нанасяне при ниски температури. Температурата на повърхността трябва да бъде най-малко +5°C и най-много +45°C.

РАЗФАСОВКИ

REAL SLF 116

Компонент А: 16 кг. Компонент В: 4 кг.

Общо тегло на комплекта: 20 кг.



СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Материалът трябва да се съхранява в оригиналната си опаковка на хладно и сухо място. Срокът на съхранение в неотворена опаковка е 24 месеца за компоненти А и В.

ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Прочетете информационния лист за безопасност на продукта (MSDS) относно правила за безопасност и предупреждения.

Най-необходимите правила за безопасност, които трябва да се спазват, са следните:

- Контактът на продукта с кожата и очите трябва да се предотврати чрез използване на ръкавици, защитни очила, маска за лице и крем.
- По време на нанасяне и до пълното изсъхване на грунда трябва да се осигури вентилация.
- При контакт с кожата, засегнатото място трябва да се измие с топла вода, сапун или почистващ препарат.
- При попадане в очите, изплакнете обилно с вода в продължение на поне 10 минути и потърсете медицинска помощ.
- Необходимо е внимателно да се прочетат всички предупредителни надписи върху опаковките и стриктно да се спазват препоръчаните инструкции за работа.

*Нашата информация за продуктите е подготвена на базата на собствени лабораторни тестове и изследвания при нормални условия. Нашата компания не носи отговорност за работа, извършена при неподходящи условия на работа. Компанията запазва правото си да променя тази информация. За по-подробна информация, моля, обърнете се към... R.Y.K.

Rev. No:09/Rev. Дата: Октомври 2022



гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833