

Н.Ц. БЯЛА БОЯ - МАТ**1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

BN100.10 е матова боя на нитроцелулозна основа.

- Бързо изсъхване
- Отлично изравняване
- Висока покривност

2. ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Може да се нанася върху всички видове вътрешни дървени повърхности в мебелната промишленост.

3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦВЕТОВЕ И ГЛАНЦ

Код

BN100.10 матов

Код на цвета

1000 бял

4. МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ

Може да се нанася с бояджийски пистолет.

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Техническа характеристика

Твърдо съдържание% (по тегло)	50 ± 2
Вискозитет (25 ° C, KU)	93 ± 3
Специфично тегло (кг/лт)	1,120 ± 0,03
Препоръчително тегло на нансяне	90 - 110 г/кв.м. (на слой)
Зависи от метода на нанасяне и свойствата на повърхността	
Покритие	4,5-3,9 (кв.м/лт)
* Дебелина на сухия филм 30-35 микрона	
Време за изсъхване (20 ° C, 45-65 % RH, 100 г/кв.м. единично покритие) Сухо на прах	3-5 мин.
Сухо на допир	35-45 мин.
Подреждане	24 часа

Информация за нанасяне

Подготовка на повърхността

Да се нанася върху чисти повърхности, предварително покрити с GENC - Целулозен или полиуретанов пигментиран грунд.

Повърхността трябва да се шлайфа с шкурка със зърненост 220-400.

Повърхността трябва да бъде чиста и без прах; отстранете всички замърсявания (прах, восък и др.)

Смесване	по тегло (кг)	по обем (лт)
BN100.10	100	100
TN200	80-100	105-132

Преди употреба разбъркайте добре и проверете хомогенността.

Нанасяне

Може да се нанесат 2 - 3 слоя с изчакване 15-30 минути между нанасянията.

6. СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Съхранявайте на хладно и сухо място и далеч от топлина.

Затворете всички контейнери/опаковки след употреба.

Срокът на годност е 1 година, ако се съхранява при правилни условия.

7. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

1. За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност.

2. При употребата на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно оборудване.

3. В работната среда трябва да се осигури добра вентилация.

4. Запалим продукт. Да не се пуши при употреба и трябва да се постави далеч от устройства за топлина, огън и искри.

8. ВНИМАНИЕ

Препоръчва се употреба на продуктите при температурни условия 10-32 °C за повърхности, продукти и околна среда. Относителната влажност трябва да бъде между 45-65% по време на нанасянето и сушенето. Ниски температури, лошата циркулация на въздуха или високата влажност ще могат да повлияят негативно върху производителността на продукта. Почистете оборудването за нанасяне с целулозен разреждане.



www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833