

ПРОДУКТ (КОМП. А)	FPV124B Полиуретанов бял грунд за MDF FONDO POL. BIANCO FPV 124B
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ	
СПЕЦИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	Оптимално вертикално задържане Лесен за шлайфане Оптимална запълваща способност Бързо съхнене
ГЛАНЦОВОСТ	

УПОТРЕБА

МЕСТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ	Обща употреба - MDF - дървени основи					
КАТАЛИЗАТОР	CFRPE-C305	40%	по тегло	60%	по обем	на Комп А
НАНАСЯНЕ	Разход г/м²	Дюза	налягане	РАЗРЕДИТЕЛ	DK110 - DK129	
Бояджийски пистолет	150-250	1.6-1.8	2,5-3,5 бара	10-30%	по тегло	20-40% по обем на Комп А
Безвъздушни / Въздушни машини	150-250	9-11-13		10-30%	по тегло	20-40% по обем на Комп А
Валяк / Четка						

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (IST-Q-12/02)

ФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ	цвят	Бял	
ВИСКОЗИТЕТ DIN 8 20°C	Сек	+/- 5	/
ВИСКОЗИТЕТ БРУКФИЛД 20°C	мРА*С	+/-2000	30.000
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. А)	%	+/- 2	78
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. В)	%	+/- 2	23
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО (КОМП.А)	кг/л	+/- 0.02	1.53
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО (КОМП.А)	кг/л	+/- 0.02	0.93
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА	Мин	+/- 30	180
ГЛАНЦОВОСТ	гланц	+/- 2	/
ЗДРАВИНА		/	/

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Сушене при 20°C и 65% влажност на въздуха	
СУХО НА ПРАХ	15 минути
СУХО НА ДОПИР	1 ч.
ПЪЛНО ИЗСЪХВЕНЕ	6 ч.
ШЛАЙФАНЕ	6 ч.
НАПЪЛНО СУХ	8 ч.
УСКОРЕНО СЪХНЕНЕ ПРИ 35°C	4 ч.
НАНАСЯНЕ НА СЛЕДВАЩ СЛОЙ	6 ч.
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ (МИН/МАКС)	30 мин/ 2 ч

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОКРИВНА СИСТЕМА

ДЪРВЕСИНА	MDF – дърво
КИТ	IP3567M
ГРУНД/ЛАК	FPV124
ШЛАЙФАНЕ	Шкурка със зърненост 280-600
БОЯ	KPB100 – KPB205BV – LPB503 – LPB555

АЛТЕРНАТИВНИ КАТАЛИЗАТОРИ	C318 C336I	Повишава вертикалното задържане Не пожълтяват. Повишава химико-физичните характеристики.
АЛТЕРНАТИВНИ РАЗРЕДИТЕЛИ	DK164 DK111	Забавящ разредител за летни или влажни периоди (5-10% от А част) Средно-бързо изпаряване.



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

REV. 0
ДАТА 19/07/2019

РАЗФАСОВКИ	5-25 кг.
ГОДНОСТ	12 месеца при 20°C в оригинална опаковка.
СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Вижте информацията в информационния лист за безопасност.
ОБЩИ БЕЛЕЖКИ	Продукти за вътрешна употреба.
Отговорността за крайните резултати от системата за нанасяне на покрития е изцяло на потребителите, които трябва да се уверят, че епродуктът е в съответствие с изискванията за използваните основи и условията на работа	