

**ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА**ИЗДАНИЕ 1
ДАТА 10/04/2015

ПРОДУКТ (А част)	VERNICE ALL'ACQUA PER PARQUETS 2960 PLUS	
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ	ЛАК ЗА ПАРКЕТ НА ВОДНА ОСНОВА	
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	Оптимална прозрачност Оптимално овлажняване на повърхността Бързосъхнещ Оптимална химическа устойчивост Оптимална адхезия към повърхността Лесен за шлайфане	
Гланцовости	10%, 30%, 60%	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

СЕКТОР НА ПРИЛОЖЕНИЕ	Дъски за подове, стълби, маси						
КАТАЛИЗАТОР	I2399M		5-10% от теглото, 5-10% от обема на част А				
НАНАСЯНЕ	Количество г/м ²	Дюза	Налягане	Разреждане		Деминерализирана вода	
Валяк, четка	80-100			0-10	По тегло	0-10	По обем
Пръскане	80-100	1.6-1.8	Бар 2.5-3.5	0-10	По тегло	0-10	По обем

ХИМИКО-ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (IST-Q-12/02)**ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА**

АСПЕКТ / ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ	Цвят	Млечен		Съхнене при 20°C и 65% R. H.	
Вискозитет DIN 4 (53,211) 20 ° C	Секунда	+/- 5	20	СУХО НА ПРАХ	1 час
Вискозитет BROOKFIELD 20°C	мРА*s	+/- 1000	/	СУХО НА ДОПИР	3 ч
ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (А ЧАСТ)	%	+/- 2	33	ПОДРЕЖДАТ ЕДНА ВЪРХУ ДРУГА	24 ч
ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (Б ЧАСТ)	%	+/- 2	50	ШЛАЙФАНЕ	8 ч
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО (А ЧАСТ)	кг / л	+/- 0.02	1,025	НАПЪЛНО СУХА	24 ч
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО (Б ЧАСТ)	кг / л	+/- 0.02	1,05	ПРИНУДЕНИ ВЪЗДУХ ПРИ 5 ° C 2	/
ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ	час	+/- 1	8	ПРЕПОКРИВАНЕ С НОВ СЛОЙ	ДА
НЕПРОЗРАЧНОСТ / ГЛАНЦ НА ДВА СЛОЯ	блясък	+/- 5	ПО ЕТИКЕТ	ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ (МИН / МАКС)	6 / 8 ч
ТВЪРДОСТ	молив	/	/		

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ПОКРИТИЕ

ОСНОВА / ДЪРВО	Дъб Шкурка със зърненост 220-280
ШЛАЙФАНЕ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО	Нанесете 2 слоя 80-100 г / м ² (с интервал между слоевете 6-8 ч) при шлайфане и 1 слой 80-100 г / м ² , след 12 часа, при шлайфане и катализиране

АЛТЕРНАТИВНИ КАТАЛИЗАТОРИ	I3832 добавен 5% в част А
ОПАКОВКИ	5 - 10 - 25
СРОК НА ГОДНОСТ	6 месеца при 20°C в оригиналната опаковка.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Вижте информацията в информационния лист за безопасност.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

- Температура на прилагане между 5 ° и + 30 ° C.
- Температура на съхранение между + 5 ° и + 28 ° C.
- Препоръчителни предварителни тестове за рядка дървесина.
- Препоръчителни цветови тестове на партидата преди започване на производството.

Отговорност за окончателните резултати от използването на продукта имат изцяло потребителите, които трябва да се уверят, че продуктът се полага в съответствие с изискването за полагане на продукта и условията на труд

Kemichal Srl - Via Dell'artigianato, 2 - Trebaseleghe (Padova) Италия
Tele pH на д 0499385648 - Fax 0499385070 - info@kemichal.it - www.kemichal.it

Компания със Система за
управление на качеството
EN ISO 9001: 2008
Сертификат № 4739