

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА


2K Акрилен HS лак - Polaron-Acryl/C2 HS Clear Coat

Област на приложение	Нанася се като прозрачен винишен слой лак върху бази бои. Подходящ за леки автомобили, товарни превозни средства.
Химически основи	Смес от високоустойчиви хидроксил-акрилни смоли.
Общи характеристики	P-Acryl/C2 Acrylic HS Clear Coat е акрилен лак, който се нанася върху бази бои. Акрилният лак - P-Acryl HS е с висок гланц, устойчив на атмосферни условия, висока и горивоустойчивост. Акрилно прозрачно покритие с висока плътност. Лесен за употреба. Може да съхне както при нормална температура на въздуха от +20 °C, така и при по-високи температури при ускорено съхнене чрез използване на методи за съкратяване на времето за изсъхване като: печки, горещ въздух и др.
Допълнителни продукти	P HS Втвърдител , Разредители на Polaron T 8-18 , 18-25 и 25-35
Пропор на смесване (обем)	2:1 (2: 2K Акрилен HS лак P-Acryl/C2 / 1: P HS Втвърдител) Ако е необходимо, може да се добави 5-15% от разредителите на Polaron T 8-18, 18-25 или 25-35 в зависимост от метеорологичните условия.
Гланц	Висок гланц
Разходна норма	Приблизително 9 кв.м/л/50 µm
Основа	Базови бои
Почистване на оборудването	Разредители: Polaron T 8-18, 18-25 и 25-35
Цвят на разредителя	Безцветен
Срок на годност	При нормални условия на съхранение и неотворена опаковка до 2 г.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

2K Акрилен HS лак - Polaron-Acryl/C2 HS Clear Coat

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕ



Пропорция на смесване

2:1 - 2: 2K Акрилен HS лак P-Acryl/C2
1: P HS Втвърдител



Вискозитет при нанасяне

17-18 сек. (DIN CUP 4 мм/ 20 °C)
5-15 % Polaron Разредител
След разреждане и по време на непрекъснато смесване 18-25 сек. (DIN CUP 4 мм/ 20 °C)



Гравитационно захранване

Дюза (мм)

Налагане (бара)

Всмукателно подаване

1.3-1.6

3.5-4.5



Резервоар под налягане

1.3-1.8

3.5-4.5

HVLP/LVLP

1.1-1.3

3.5-4.5

1.3-1.5




Брой слоеве

1 пълен слой

Дебелина на слоя

50-55 µm



Време за изпаряване

10-15 мин. при 20 °C

При нанасяне на много слоеве или когато не е изчакано достатъчно време между нанасянията, може да се образува матов външен вид.



Съхнене

При 20 °C приблизително 8 часа

При 60 °C приблизително 30 минути



Отворено време за работа

При 20 °C от 1 до 3 часа (зависи от температурата)



Безопасност

Използвайте подходяща респираторна защита (препоръчва се използването на бояджийска цяла лицева маска - [3M™ 6900](#)).

За по-подробна информация вижте информационния лист за безопасност.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833

Само за професионална употреба. Техническата информация в този документ е внимателно подбрана и подготвена от нас въз основа на актуалните данни. Въпреки това, предоставените стойности са ориентировъчни. Тъй като условията на приложение са ключов фактор за ефективността на продукта, тази информация трябва да се разглежда само като общо ръководство. Polaron не поема никаква отговорност за използването на тази информация. При наличие на дефект/повреда на продукта, Polaron предлага единствено възможността за замяна на дефектния продукт или възстановяване на продажната цена, като правото на избор между тези опции принадлежи на Polaron. За информация относно безопасността, вижте информационния лист за безопасност (SDS).