

САТЕН ГИПС

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Полага се върху гипсова мазилка, открит бетон, измазани с мазилка стенни повърхности. За полагане преди боядисване или поставяне на тапети.

ПРЕДИМСТВА

Дългият процес по обработването на шпакловката дава икономия на използвания материал, време и работна сила. Малката му фракция позволява равномерно нанасяне.

СТАНДАРТ

TS 370, тип KNSA (обикновени финишни мазилки с добавки).

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Температурата в помещението за полагане трябва да бъде мин. +5°C. Повърхността, която ще се обработва, трябва да бъде чиста от прах, мазни петна и др.

ОПАКОВКА

Полипропиленов обшит чувал, 25 кг $\pm 2\%$

СЪХРАНЕНИЕ


Да се съхранява в опаковката от производителя, в затворен пакет, върху палет, в сухо помещение.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разреждане: 6.5 л. вода, 10 кг. Времеви срок на работа: 80 минути
Време на втвърдяване: 170 минути. Сила на свиване: мин. 25 кг f/cm²
Разходна норма: дебелина 1 мм, 1 кг/м². Теплопроводимост: макс. 0.35 W/mk

ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА

Сипете вода в чист съд според количеството разтвор (съотношение: 10 кг суха смес с 6 л. вода) и добавете Сатен Гипса. Изчакайте две минути сместа да „узрее“ и добавете още вода. За по-добра хомогенност трябва да се използва машинен миксер. След разбъркването сместа е готова за употреба. Получената смес трябва да се използва в рамките на 80 минути.



НАЧИН НА УПОТРЕБА

Полага се с метална мистрия върху желаната повърхност. Остатъците от шпакловката се изглаждат с цикла. Техническите спецификации трябва да се нагодят според работното пространство, климатичните условия и повърхността на полагане.



www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Колю Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833