

ФУГИН ЗА ГИПСКАРТОН



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Полага се за запълване на връзките между отделните панели гипскартон или по краищата им.

ПРЕДИМСТВА

Малката му фракция позволява равномерно нанасяне и изглажда повърхностите. Тъй като е изключително гъвкав материал, няма да се получат напуквания по местата на съединяване.

ОПАКОВКА

Полипропиленов обшит чувал 30кг $\pm 2\%$

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в опаковката от производителя, в затворен пакет, върху палет.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разреждане: 7 л. вода, 10 кг смес за фугиране. Времеви срок на работа: 80 минути. Време на втвърдяване: 170 минути. Сила на свиване: мин. 25 кг f/cm^2
Разходна норма: окачен таван, 0.2 кг/ m^2 ; разделителна стена, 0.6 кг/ m^2

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Температурата в помещението за полагане трябва да бъде мин. +5°C. Повърхността, която ще се обработва, трябва да бъде чиста от прах, мазни петна и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Съединете с лента местата, където се пресичат отделните панели. Фугиращата смес се полага с натиск, с мистрия. Остатъците от фугиращата смес се изглаждат с мистрия. Полага се с метална мистрия върху желаната повърхност. Първият панел се покрива с 10 см отстояние от ръба /краищата и само след приключване с този панел се преминава към следващия. За да се избегнат допирни точки с мазилката, вторият слой се полага с 20 см отстояние. Ако е необходимо се извършва допълнително запълване на междифуговото пространство.

ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА

Сипете вода според количеството фугираща смес (съотношение: 10 кг смес за фугиране към 7 л. вода) и добавете фугираща смес. Изчакайте две минути сместа да „узрее“ и добавете още вода. За по-добра хомогенност да се използва машинен миксер. След разбъркването сместа е готова за употреба. Получената смес трябва да се използва в рамките на 80 минути.





• Ж И В О Т В Ц В Е Т О В Е •

www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, мар. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833