

ЛЕПИЛО ЗА ГИПСКАРТОН

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за залепване на панели от гипскартон, запълване на връзките между отделните панели от експандиран полистирен, комбинирани материали за изолация, минерална вата, оголен бетон, аерирани тухлени повърхности.

ПРЕДИМСТВА

Слепващата сила се увеличава поради допълнителните добавки. Качеството му се увеличава след втвърдяване. Намалява обема на загубите до минимум.

ОПАКОВКА

Полипропиленов общит чувал, 25 кг $\pm 2\%$

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Температурата в помещението за полагане трябва да бъде мин. $+5^{\circ}\text{C}$. Повърхността, която ще се обработва, трябва да бъде чиста от прах, мазни петна и др. Преди полагане сухите и затоплени повърхности трябва да се навлажняват.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в опаковката от производителя, в затворен пакет, върхупалет.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разреждане: 5 л. вода, 10 кг гипсово лепило. Времеви срок на работа: 30 минути. Време на втвърдяване: 45 минути. Сила на свиване: мин. 3 кг f/cm^2
Топлопроводимост: макс. 0.35 W/mk

ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА

Сипете вода в чист съд според количеството разтвор (съотношение: 10 кг гипсово лепило към 5л. вода) и добавете лепилото. Изчакайте две минути сместа да „узрее“ и добавете още вода. За по-добра хомогенност да се използва машинен миксер. След разбъркването сместа е готова за употреба. Получената смес трябва да се използва в рамките на 30 минути.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Полагането започва от ръба на стената. Гипсовото лепило се маже по гърба на плоскостите най-малко на три места по цялата дължина с 30 см отстояние или директно върху стената. Плоскостта се притиска между подпорната греди и стената. По време на полагането трябва да се наблюдава балансът между



плоскостите. Техническите спецификации трябва да се нагодят според работното пространство, климатичните условия и повърхността на полагане.



www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833