

ДЕКОРАТИВЕН ГИПС



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Гипс за изработване на декоративни корнизи за таван

СТАНДАРТ

TS 370, обикновена мазилка (NA)

ОПАКОВКА

Полипропиленов обшит чувал, 30 кг $\pm 2\%$



СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в опаковката от се обработва, трябва да бъде чиста производителя, в затворен пакет, от прах, мазни петна и др. върху палет.

ПРЕДИМСТВА

Фракцията е тънка, поради тази причина при полагане повърхността се изглажда. Качеството се увеличава след втвърдяване. Намалява обема на загубите до минимум.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Преди полагането на корнизите плоскостите трябва да са напълно изсъхнали. Температурата в помещението за полагане трябва да бъде мин. $+5^{\circ}\text{C}$. Повърхността, която ще се обработва, трябва да бъде чиста от прах, мазни петна и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разреждане: 7 л. вода, 10 кг гипсова смес

Време на втвърдяване: 25 минути

Сила на свиване: мин. 70 кг f/cm^2

Топлопроводимост: макс. 0.35 W/mk

Втвърдяване при суха повърхност: мин. 60 подпорки D

ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА

Сипете в чист съд вода според количеството разтвор (съотношение: 10 кг гипсова смес за корниз към 7 л. вода) и добавете материала. Изчакайте две минути сместа да „узрее“ и добавете още вода. За по-добра хомогенност да се използва машинен миксер. След разбъркването сместа е готова за употреба. Получената смес ще стегне в рамките на 25 минути.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Изсипва в шаблон и се оставя да изсъхне (стегне). Техническите спецификации трябва да се нагодят според работното пространство, климатичните условия и повърхността на полагане.



гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833