




2K Полиуретанова структурна защитна

боя/покрите "Черна" - TANK Bedliner


"Black"

Висококачествена двукомпонентна полиуретанова текстурна боя за защита на товарните зони при пикапи, бусове, камиони и места нуждаещи се от висока степен на иносостойчивост на боята. Боята е с структурен ефект с висока механична и химична устойчивост. Структурната боя е устойчива на надраскване, разтворители, влага, UV лъчи и солена вода, петролни продукти и вода. Повърхността на боята осигурява противоплъзгащ ефект на покритието.

УПОТРЕБА:

- Товарни превозни средства, автобуси и пикапи
- Подове на автобуси
- Брони и рамки на камиони
- Строителна техника
- Каросерии на микробуси, високопроходими превозни средства и др.

ПРОПОРЦИЯ НА СМЕСВАНЕ :



Акрилно-полиуретанова боя TANK	711 мл.
Втвърдител	237 мл.
Разредител за акрилни продукти RANAL	0-40%

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:

- **Стари бояджийски слоеве:** Обезмаслете със силиконов препарат RANAL, шлайфайте с абразивна шкурка 240-320мм и отново обезмаслете.
- **Акрилен, епоксиден грунд:** Обезмаслете със силиконов препарат RANAL, шлайфайте с абразивна шкурка 240-320мм и отново обезмаслете. Когато се използва епоксиден грунд 2:1 RANAL, е възможно покритието TANK да се нанася без необходимост от шлайфане до 12 часа след нанасяне на епоксидния грунд.
ВНИМАНИЕ: Нанесете върху епоксиден грунд с време на изпаряване около 1 час при 20°C.
- **Стомана, поцинкована стомана, алуминий, неръждаема стомана:**
Шлайфайте с абразивна шкурка 240-320 и нанесете епоксиден грунд 2:1 RANAL.
- **Полиестерни ламинати:** Обезмаслете със силиконов препарат RANAL, с абразивна пясъчна шкурка 240-280мм и отново обезмаслете.

ПОДГОТОВКА НА СТРУКТУРНАТА БОЯ - ЧЕРНА:

Смесете боята с втвърдителя в обемно съотношение 3 към 1 и разбъркайте добре.
Боята може да се разрежда до максимум 40% (акрилен разреждател RANAL) за сместа готов за употреба в зависимост от метода на приложение.

МЕТОДИ НА НАНЕСЯНЕ:

Пневматичен UBS пистолет за пръскане.
Бояджийски пистолет за пръскане.
Валяк - четка.

НАНАСЯНЕ С UBS ПИСТОЛЕТ ЗА ПРЪСКАНЕ:

Разреждател: 0-10%
Дюза 4-6 мм
Налягане: 2,5-3 бара
Разстояние за пръскане от елемента за боядисване: 30-40 см
Брой слоеве: 2-3
Изпарение: 40-45 мин.
Сух на допир при 20°C: 45-55 мин.
Втвърдяване: 36-48 часа
Напълно сух на механична и химична устойчивост: 7 дни
Отворено време за работа при 20°C: 1 час

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможност за получаване на различна дебелина на структурата в зависимост от дюзата и степента на разреждане.

НАНАСЯНЕ С БОЯДЖИЙСКИ ПИСТОЛЕТ:

Разреждател: 10-40%
Дюза: 1,6-1,8
Налягане: 2 бара
Разстояние за пръскане от елемента за боядисване: 25-30 см
Брой слоеве: 2-3
Изпаряване: 40-45 мин.
Сух на допир при 20°C: 45-55 мин.
Втвърдяване: 36-48 часа
Напълно сух на механична и химична устойчивост: 7 дни
Отворено време за работа при 20°C: 1 час

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможност за получаване на различна дебелина на структурата в зависимост от дюзата и степента на разреждане.

НАНАСЯНЕ С ВАЛЯК - ЧЕТКА:

Разреждател: 0-40%
Слоеви: 2-3
Изпаряване: 40-45 мин.
Сух на допир при 20°C: 45-55 мин.
Втвърдяване: 36-48 часа
Напълно сух на механична и химична устойчивост: 7 дни
Отворено време за работа при 20°C: 1 час

ТЕСТОВЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ:

- Спирачна течност - 24 часа без промени
- Моторно масло - 24 часа без промени
- Вода - 24 часа без промени
- Сапун - 24 часа без промени
- 10% амоняк - 7 часа без промени
- 44% оцетна киселина - 7 часа без промени
- Ксилол - 15мин. Повърхността ще омекне, след изпаряване ще възвърне твърдостта
- Ацетон - 5мин. Повърхността ще омекне, след изпаряване ще възвърне твърдостта
- Температурна устойчивост до 85°C

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА / СЪЕДИНЕНИЯ:

ЛОС реални = 378,2 г/л

П/В/е граница = 840 г/л

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ:

Съхранявайте на тъмно и сухо място, далеч от източници на огън и топлина.

Срокът на годност на продуктите в оригиналната опаковка при 20°C е

12 месеца за грунда и 12 месеца за втвърдителя.

ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ:

Съгласно информационния лист за безопасност на материала за опасно вещество на конкретен продукт.

РАЗФАСОВКИ:

Номер на продукта	Опаковка /мл	Кашон / бр.
70503 (черен)	711	6
70505 (втвърдител)	237	6

Тази информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Силната пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Ние обаче не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта

www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833