

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



АНТИКОРОЗИОНЕН РЕАКТИВЕН ГРУНД WASH PRIMER 1+1

Реактивен антикорозионен продукт на базата на поливинилови смоли. Осигурява отлична адхезия и перфектна антикорозионна защита. Може да се използва и върху повредени повърхности (драскотини и ожулвания на боя). Нанася се на тънки слоеве.

ВИДОВЕ ПОВЪРХОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ

- ◆ Стомана
- ◆ Поцинкована стомана
- ◆ Алюминий

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- ◆ Стоманените повърхности трябва да бъдат обезмаслени и шлайфани на сухо с шкурка P120 - P240.
- ◆ Алюминиевите повърхности трябва да бъдат обезмаслени, матирани с абразивна кърпа и обезмаслени отново.
- ◆ Поцинкованите повърхности трябва да бъдат обезмаслени, матирани с кърпа с много фин абразивен плат и обезмаслени отново.


ПРОПОРЦИЯ НА СМЕСВАНЕ

	По обем	По тегло
Грунд	1	100
Втвърдител	1	80

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Нанесете един или два единични мокри слоя, като ги оставите да се изпарят за 5-10 минути след всяко нанасяне. Времето за изпаряване зависи от температурата и дебелината на слоя. След 15 минути антикорозионния реактивен грунд - Wash Primer може да се покрие с акрилни пълнители.

ВИСКОЗИТЕТ ПРИ ПРЪСКАНЕ



DIN 4/20°C около 18-20 сек.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА


ДЮЗА, НАЛЯГАНЕ ПРИ РАБОТА

Ø 1,2 - 1,5 мм, 3-4 бара




ВНИМАНИЕ! Дебелина на един слой около 5 -10 µm.

ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА ПРИ СМЕСЕНИ КОМПОНЕНТИ



Приблизително 2 дни при температура от 20°C

ВРЕМЕ ЗА ИЗПАРЕНИЕ



5 - 10 мин.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ



15 мин. при температура от 20°C

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС

VOC II/V/c= 780 г/л, VOC = 780 г/л

ЦВЯТ

Червен

ТЕОРИТИЧНА РАЗХОДНА НОРМА

1 литър грунд позволява получаването на около 11,0 кв.м сух слой с дебелина 10µm.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Нитро разредител за акрилни продукти на Ranal

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Съхранявайте на тъмно и сухо място, далеч от източници на огън и топлина. Срокът на годност в оригиналната опаковка при температура 20°C е 24 месеца за грунда и 24 месеца за втвърдителя.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА**ЗДРАВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

Съгласно информационния лист за безопасност на опасните вещества за конкретния продукт.

РАЗФАСОВКИ

Код на продукта	Разфасовки, л	Брой в кашон	Тегло на опаковката, кг
10901	1	6	9,80
10911	1 втв.	6	15,20
10905	200 мл + втв. 200 мл.	3	1,53

Тази информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и нашия дългогодишен опит. Силната ни пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Въпреки това, ние не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта.



гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833