

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

е-4+1 HS 2K Акрилен грунд - е-4+1 Primer HS 2K Acrylic Primer

Област на приложение	Пътнически и товарни автомобили, нови или ремонтирани части, както и цялостно грундиране на автомобили и пластмасови повърхности.
Химически основи	Двукомпонентна висококачествена хидрокси-акрилна смола.
Общи характеристики	е-4+1 HS 2K Акрилен грунд е двукомпонентен акрилен грунд с високо съдържание на твърдо вещество. Лесен за нанасяне продукт с много добра запълваща способност и отлична адхезия. Не абсорбира нанесените върху него бои и удължава живота на финишното покритие. Може да се оцветява с P-Acryl Solid Color Top Coat.
Допълнителни продукти	Може да се смесва с втвърдител е-Hardener или а-Hardener. Разредители на Polaron Т 8-18 , 18-25 и 25-35 .
Пропор на смесване (обем)	4:1 4: е-4+1 HS 2K Акрилен грунд 1: Втвърдител а-Hardener или е-Hardener (Fast/Standart/Slow) При нужда - до 10% универсален разредител.
Гланц	Матов
Разходна норма	Приблизително 8кв.м/л/60 µm.
Основа	Напълно изсъхнали, шлайфани и почистени стари покрития, повърхности, грундирани с пластмасов грунд.
Почистване на оборудването	Разредители: Polaron Т 8-18, 18-25 и 25-35.
Цвят	Сив, Бял, Черен

Срок на годност


При нормални условия на съхранение и неотворена опаковка до 2 г.

Само за професионална употреба. Техническата информация в този документ е внимателно подбрана и подготвена от нас въз основа на актуалните данни. Въпреки това, предоставените стойности са ориентировъчни. Тъй като условията на приложение са ключов фактор за ефективността на продукта, тази информация трябва да се разглежда само като общо ръководство. Polaron не поема никаква отговорност за използването на тази информация. При наличие на дефект/повреда на продукта, Polaron предлага единствено възможността за замяна на дефектния продукт или възстановяване на продажната цена, като правото на избор между тези опции принадлежи на Polaron. За информация относно безопасността, вижте информационния лист за безопасност (SDS).

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

e-4+1 HS 2K Акрилен грунд - e-4+1 Primer HS 2K Acrylic Primer

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕ



Пропорция на смесване

4:1 - **4** : e-4+1 HS 2K Акрилен грунд
1: **Polaron a-HARDENER - Fast**



Вискозитет при нанасяне

18-22 сек. (DIN CUP 4 мм/ 20 °C).



Гравитационно захранване
Всмукателно подаване
HVLP/LVLP

Дюза (мм)

1.4-1.8

1.6-1.8

1.4-1.8

Налагане (бара)

3.5-4.5

3.5-4.5




Брой слоеве

1-3

Дебелина на слоя

60-18µm



Време за изпаряване

10-15 мин. при 20 °C



Съхнене

При 20 °C приблизително 2-3 часа на слой

При 60 °C приблизително 20 минути на слой.

При 20 °C :

- Тънки слоеве - "мокро върху мокро" ~20минути.

- Дебели слоеве - след 16 часа.



Отворено време за работа

При 20 °C : от 2 до 3 часа със стандартен втвърдител.
: от 1 до 2 часа с бърз втвърдител.



Безопасност

Използвайте подходяща респираторна защита
(препоръчва се използването на бояджийска
цяла лицева маска - [3M™ 6900](#)).

За по-подробна информация вижте информационния лист за безопасност.

Само за професионална употреба. Техническата информация в този документ е внимателно подбрана и подготвена от нас въз основа на актуалните данни. Въпреки това, предоставените стойности са ориентировъчни. Тъй като условията на приложение са ключов фактор за ефективността на продукта, тази информация трябва да се разглежда само като общо ръководство. Polaron не поема никаква отговорност за използването на тази информация. При наличие на дефект/повреда на продукта, Polaron предлага единствено възможността за замяна на дефектния продукт или възстановяване на продажната цена, като правото на избор между тези опции принадлежи на Polaron. За информация относно безопасността, вижте информационния лист за безопасност (SDS).

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833

Само за професионална употреба. Техническата информация в този документ е внимателно подбрана и подготвена от нас въз основа на актуалните данни. Въпреки това, предоставените стойности са ориентировъчни. Тъй като условията на приложение са ключов фактор за ефективността на продукта, тази информация трябва да се разглежда само като общо ръководство. Polaron не поема никаква отговорност за използването на тази информация. При наличие на дефект/повреда на продукта, Polaron предлага единствено възможността за замяна на дефектния продукт или възстановяване на продажната цена, като правото на избор между тези опции принадлежи на Polaron. За информация относно безопасността, вижте информационния лист за безопасност (SDS).