

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА


Акрилен грунд HS - Жокер (5+1) БЯЛ/СИВ/ЧЕРЕН

Област на приложение	Подходящ за грундиране на леки и товарни превозни средства. Нови или ремонтирани авточасти и цялостно грундиране на превозни средства и пластмасови повърхности
Химически основи	Смес от високоустойчиви хидроксил-акрилни смоли.
Общи характеристики	Acrylic primer HS - Joker (5+1) е Акрилен грунд е премиум продукт с високо съдържание на твърдо вещество. Това е DTM продукт (Direct-To-Metal), който може да се нанася директно върху всякакви повърхности, включително поцинкована стомана, ламарина, бронз, алуминий и пластмаса. Продуктът е наречен „Joker“ заради широката си приложимост и удобство при нанасяне и съкращаване на времето за работа.
Допълнителни продукти	a-HardenerPolaron a-HARDENER - Fast - бърз втвърдител Разредители на Polaron T 8-18 ,
Пропор на смесване (обем)	5:1 5 : Акрилен грунд - Acrylic primer HS - Joker 1 : a-HARDENER - Fast
Гланц	Мат
Разходна норма	Приблизително 8 кв.м/л/60 µm
Основа	Поцинкована стомана, ламарина, бронз, алуминий и пластмаса
Предварителна обработка	Може да се нанася директно върху повърхността
Почистване на оборудването	Разредители: Polaron T 8-18, 18-25 и 25-35
Цвят	Сив, Бял ,Черен
Финишни материали	Всички финиши на Polaron
Срок на годност	При нормални условия на съхранение и неотворена опаковка до 2 г.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА


Акрилен грунд HS - Жокер (5+1) БЯЛ/СИВ/ЧЕРЕН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕ



Пропорция на смесване

5:1 - 5: Акрилен грунд - **Acrylic primer HS - Joker**
 1: Втвърдител е-Hardener или а-Hardener
 При ниски температури може да се добави
 максимум 15% акрилен разредител бърз -
 Polaron [T 8-18 Universal Thinner Fast](#)



Вискозитет при нанасяне

18-22 сек. (DIN CUP 4 мм/ 20 °C)



Гравитационно захранване

Дюза (мм)

Налагане (бара)

Всмукателно подаване

1.4-1.8

3.5-4.5



HVLP/LVLP

1.6-1.8

3.5-4.5

1.4-1.8




Брой слоеве

1-3

Дебелина на слоя

60-180 µm



Време за изпаряване

5-10 мин. при 20 °C



Съхнене

При 20 °C приблизително 2-3 часа на слой

При 60 °C приблизително 20 минути на слой

При 20 °C :

- Тънки слоеве - "мокро върху мокро" ~20минути

- Дебели слоеве - след 16 часа



Отворено време за работа

При 20 °C : от 2 до 3 часа със стандартен втвърдител

: от 1 до 2 часа с бърз втвърдител



Безопасност

Използвайте подходяща респираторна защита
 (препоръчва се използването на бояджийска
 цяла лицева маска - [3M™ 6900](#)).

Само за професионална употреба. Техническата информация в този документ е внимателно подбрана и подготвена от нас въз основа на актуалните данни. Въпреки това, предоставените стойности са ориентировъчни. Тъй като условията на приложение са ключов фактор за ефективността на продукта, тази информация трябва да се разглежда само като общо ръководство. Polaron не поема никаква отговорност за използването на тази информация. При наличие на дефект/повреда на продукта, Polaron предлага единствено възможността за замяна на дефектния продукт или възстановяване на продажната цена, като правото на избор между тези опции принадлежи на Polaron. За информация относно безопасността, вижте информационния лист за безопасност (SDS).

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

За по-подробна информация вижте информационния лист за безопасност.

 • Ж И В О Т В Ц В Е Т О В Е • www.adacolor-bg.com			
гр. София ул. „Андрей Германов“ 6 GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880	гр. София, кв. Овча Купел 1, ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18 GSM: 089 666 9071	гр. Пловдив ул. „Брезовско шосе“ 176 GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044	гр. Варна ул. „Уста Кольо Фичето“ 25 GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023
гр. Шумен, кв. Добруджански, инд. зона: база на Стройкомплект GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043	гр. Кърджали ул. „Клокотница“ 1 GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057	гр. Троян ул. „Македония“ 49 GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489	гр. Хасково, Южна индустриална зона, ул. „Околовръстен път“ 5 GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833

Само за професионална употреба. Техническата информация в този документ е внимателно подбрана и подготвена от нас въз основа на актуалните данни. Въпреки това, предоставените стойности са ориентировъчни. Тъй като условията на приложение са ключов фактор за ефективността на продукта, тази информация трябва да се разглежда само като общо ръководство. Polaron не поема никаква отговорност за използването на тази информация. При наличие на дефект/повреда на продукта, Polaron предлага единствено възможността за замяна на дефектния продукт или възстановяване на продажната цена, като правото на избор между тези опции принадлежи на Polaron. За информация относно безопасността, вижте информационния лист за безопасност (SDS).