



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Грунд за пластмаса - Polaron Plastic Primer


Област на приложение	Грунд за пластмасови повърхности.
Химически основи	Специална смес от смоли.
Общи характеристики	Запълващ, еднокомпонентен грунд за пластмасови повърхности, който осигурява отлична адхезия върху пластмасови детайли. При нанасяне върху РЕ и РЕ-РР смесени пластмаси, повърхността трябва да бъде пасивирана чрез термична обработка. Подходящ за всички останали пластмасови повърхности.
Разход	Приблизително 15 m ² /л/3-5μm
Почистване на оборудването	Разредители на Polaron Т 8-18 , 18-25 и 25-35 .
Финишни материали	Всички покрития на Polaron
Основа	Пласмасови повърхности
Цвят	Сив металик
Срок на годност	При нормални условия на съхранение и неотворена опаковка до 2 г.

Само за професионална употреба. Техническата информация в този документ е внимателно подбрана и подготвена от нас въз основа на актуалните данни. Въпреки това, предоставените стойности са ориентировъчни. Тъй като условията на приложение са ключов фактор за ефективността на продукта, тази информация трябва да се разглежда само като общо ръководство. Polaron не поема никаква отговорност за използването на тази информация. При наличие на дефект/повреда на продукта, Polaron предлага единствено възможността за замяна на дефектния продукт или възстановяване на продажната цена, като правото на избор между тези опции принадлежи на Polaron. За информация относно безопасността, вижте информационния лист за безопасност (SDS).

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА


1K грунд за брони - Polaron 1K Bumper Primer

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕ



Пропорция на смесване

Еднокомпонентен продукт, готов за нанасяне.
Да не се смесва с други продукти.



Вискозитет при нанасяне

18-20 сек. (DIN CUP 4 мм/ 20 °C).



Гравитационно захранване

Дюза (мм)

Налагане (бара)

Всмукателно подаване

1.3-1.5

3.0-3.5

HVLP/LVLP

1.5-1.8

3.0-3.5




Брой слоеве

1-2

Дебелина на слоя

3-5µm



Време за изпаряване

3-5 мин. при 20 °C до заматяване



Съхнене

При 20 °C приблизително 15-20 минути на слой



Безопасност

Използвайте подходяща респираторна защита
(препоръчва се използването на бояджийска
цяла лицева маска - [3M™ 6900](#)).

За по-подробна информация вижте информационния лист за безопасност.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833

Само за професионална употреба. Техническата информация в този документ е внимателно подбрана и подготвена от нас въз основа на актуалните данни. Въпреки това, предоставените стойности са ориентировъчни. Тъй като условията на приложение са ключов фактор за ефективността на продукта, тази информация трябва да се разглежда само като общо ръководство. Polaron не поема никаква отговорност за използването на тази информация. При наличие на дефект/повреда на продукта, Polaron предлага единствено възможността за замяна на дефектния продукт или възстановяване на продажната цена, като правото на избор между тези опции принадлежи на Polaron. За информация относно безопасността, вижте информационния лист за безопасност (SDS).