

**АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД НА СПРЕЙ - ETCH PRIMER PROFESSIONAL**

ETCH PRIMER SPRAY е антикорозионен еднокомпонентен грунд на спрей за грундиране на метални повърхности преди боядисване. Благодарение на аерозолната формула е лесен за нанасяне и изсъхва много бързо. Подходящ е за ремонт на малки участъци или частично боядисване. Може да се нанася като първи слой директно върху метал. Антикорозионният грунд е подходяща основа за акрилни, алкидни, целулозни и епоксидни бои. Благодарение на съдържанието на цинков фосфат, грундът притежава много добри антикорозионни свойства.

**САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!****ЦВЯТ**

Сив, мат.

**УПОТРЕБА**

- ✓ Грундиране на метални повърхности преди боядисване.
- ✓ Защита от корозия.

**ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ**

- ✓ Стомана.
- ✓ Алуминий.
- ✓ Желязо.

**СВОЙСТВА**

- ✓ Бързосъхнещ реактивен грунд.
- ✓ Перфектна адхезия.
- ✓ Идеален за ремонт на малки площи или частично боядисване.
- ✓ Не се изисква шлайфане.
- ✓ Перфектна защита на черни и стоманени части от корозия.
- ✓ Може да се използва с широка гама от други бои като: акрилни, алкидни, целулозни и епоксидни.
- ✓ Устойчив на горива.

**ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА**

Плътност при +20°C: 0.82 г/мл

Вискозитет: неприложим (аерозол, готов за употреба)

**СЪХНЕНЕ**

Времето за изсъхване зависи от дебелината на слоя, температурата и вентилацията.

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Сух на прах: след: | 10 - 15 мин. приблизително |
| Сух на допир след: | 30 мин. приблизително      |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Шлайфане след:            | 1 час приблизително |
| Нанасяне на следващ слой: | 1 час приблизително |

**УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Най-добри резултати могат да се постигнат, когато грундът се използва при стайна температура.

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Температура на въздуха:      | 15°C - 30°C |
| Температура на повърхността: | 15°C - 30°C |
| Температура на опаковката:   | 18°C - 25°C |
| Относителна влажност:        | 80% макс.   |

## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- ✓ Преди употреба разклатете флакона добре 2-3 минути.
- ✓ Повърхността трябва да бъде суха и чиста, без замърсявания, ръжда, мазнини и др. Може предварително леко да се изшлайфа.
- ✓ Напръскайте равномерен слой от разстояние приблизително 25 см върху подготвената за грундиране повърхност.
- ✓ Оставете да се изпари / изсъхне.
- ✓ Почистете дюзата след употреба, за да избегнете запушване: обърнете флакона надолу и пръскайте, докато излиза само газ.

**ВНИМАНИЕ:** За да се осигури най-добра адхезия на следващия слой, грунътът трябва леко да се изшлайфа с шкурка.

### СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Максимално допустимо съдържание на ЛОС Категория II/V/e = 840 г/л , ЛОС на продукта = 727,4 г/л

### СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ:

Съхранявайте на сухо и хладно място от +10 до +20°C.

Срок на годност: 36 месеца

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- ✓ Пазете от топлина, искри, открит пламък и горещи повърхности. Пушенето е забранено.
- ✓ Опаковки под налягане: Не пробивайте и не изгаряйте, дори след употреба.
- ✓ Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване.
- ✓ Избягвайте вдишването на спрей.
- ✓ Носете лични предпазни средства за очите/лицето и ръцете.
- ✓ Използвайте само на открито или в добре проветриво помещение.

### РАЗФАСОВКИ

| КОД     | ПРОДУКТ           | ОПАКОВКА / МЛ | БРВОЙ В КАШОН | КАШОН ТЕГЛО/КГ |
|---------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 80666-1 | 1К грунд на спрей | 500           | 12            | 6,36           |

Предоставената информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Силната ни пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Въпреки това, ние не носим отговорност за крайни резултати, получени при неправилна употреба на продукта.



www.adacolor-bg.com

гр. София  
ул. „Андрей Германов“ 6  
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,  
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18  
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив  
ул. „Брезовско шосе“ 176  
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна  
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25  
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,  
инд. зона: база на Стройкомплект  
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали  
ул. „Клокотница“ 1  
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян  
ул. „Македония“ 49  
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална  
зона, ул. „Околовръстен път“ 5  
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833