

ВАКСА ЗА ПОДДРЪЖКА НА ШАСИ СПРЕЙ - UNDERSEAL WAX SPRAY PROFESSIONAL

PROFESSIONAL UNDERSEAL WAX SPRAY е вакса на спрей за поддръжка и заздравяване на съществуващи покрития по шасито на автомобила на база PVC, каучук/смоли, каучук/битум или восък. Може да се използва и върху ламарина и метални за тяхното съхранение. Ваксата за поддръжка на шаси е без съдържание на битум. Продуктът осигурява отлична защита срещу ръжда, причинена от влага, солена вода и пътна сол. Не предизвиква корозия на пластмаса, каучук и бои и е в съответствие с финландския стандарт SFS 4087 за антикорозионни покрития за автомобилни подови части.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!**ЦВЯТ**

Прозрачно - кафяво.

УПОТРЕБА

- ✓ Антикорозионна защита върху метални повърхности.
- ✓ При автомобилите, особено на места като прагове, вътрешността на калниците, части от шасито, подрамки и др.
- ✓ Може да се използва върху метални листове и елементи за тяхното съхранение.
- ✓ Може да се нанася директно върху метал, но за по-добра защита се препоръчва използването на антикорозионен грунд.

ВНИМАНИЕ! Да не се нанася върху елементи от спирачната система или върху части на двигателя.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ

- ✓ Метални елементи.
- ✓ Метални листове.
- ✓ PCV подложки.

СВОЙСТВА

- ✓ Отлична хидрофобна бариера.
- ✓ Добра антикорозионна защита.
- ✓ Лесна за нанасяне.
- ✓ Устойчивост на вода, солен разтвор, киселини и сол.
- ✓ Не предизвиква корозия върху пластмаса, гума и бои.
- ✓ Може да бъде покривана/пренанасяна само с подобни васки (не е боядисваема).
- ✓ Умерена устойчивост на удари от камъчета (препоръчва се преглед и евентуалено нанася на ново покритието веднъж годишно преди зимния сезон).
- ✓ Благодарение на аерозолната форма препаратът може да се нанася без стичане.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Състав (основа): микрокристални парафинови вакси, вазелин, сулфонати, масла, разтворители, добавки
Мирис: терпентинов
Пропелент: пропан-бутан
Вискозитет: не е приложимо (продуктът е готов за пръскане)
Температуростойчивост на слоя: от -30 до +75 °C

СЪХНЕНЕ

Времето за изсъхване зависи от дебелината на слоя, температурата и дебелината на слоя.

300 тм мокър слой при 20°C + вентилация/циркулация на въздуха

Сух на прах: след:	3 - 5 часа приблизително
Сух на допир след:	6 - 10 часа приблизително
Напълно сух след:	1 ден приблизително

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- ✓ Използвайте при стайна температура.
- ✓ Разклатете флакона преди употреба.
- ✓ Напръскайте равномерен слой върху обекта или повърхността, която ще се нанася.
- ✓ Оставете да се изпари/изсъхне.
- ✓ Препоръчителна дебелина на слоя: 300 μm (мокр), 120 μm (сух).
- ✓ Температура при нанасяне: от +10 до +25°C.

Тестван чрез лабораторен тест за корозионна устойчивост (DIN 50021 + DIN 53210, 1000 часа):
При дебелина на сухото покритие 200 μm продуктът издържа 1000 часа в камера със солна мъгла без поява на корозия. (Ri = Rust index, индекс на ръжда) Резултат Ri 0 - без следи от ръжда.
0 ръжда най-добрият възможен резултат.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да бъде суха и чиста, без замърсявания, ръжда, мазнини и други. Нанасянето на антикорозионен грунд върху метал преди полагането на вакста за шаси повишава корозионната защита на покрития елемент.

ПОЧИСТВАНЕ НА ДЮЗАТА

Веднага след употреба, за почистване на дюзата и предотвратяване на запушване, обърнете флакона с надолу и пръскайте, докато излиза само газ (пропелент).

ВНИМАНИЕ! При необходимост нанесеният слой вакса може да бъде премахнат, с помоща на разтворители като уайт-спирит, нафта, ксилол и др.

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Съхранявайте на сухо и хладно място от 10 до 20°C.

Срок на годност: 12 месеца

ЗДРАВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ

Съгласно информационния лист за безопасност на материалите за конкретния продукт.

РАЗФАСОВКИ

КОД	ПРОДУКТ	ОПАКОВКА / МЛ	БРВОЙ В КАШОН	КАШОН ТЕГЛО/КГ
80660	Вакса за шаси	500	12	5,60

Предоставената информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Силната ни пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Въпреки това, ние не носим отговорност за крайни резултати, получени при неправилна употреба на продукта.



гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Колю Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833