



923.AS90

БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ

CLEAR COAT ANTISCRATCH

2004/42/IIБ (е) (840) 560

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА PREPARATION			
	СЪОТНОШЕНИЕ MIXING RATIO	2 : 1	
	ЛАК PRODUCT	923.AS90993.MS	100 ЧАСТИ Weight
	ВТВЪРДИТЕЛ HARDENER	993.MS 993.FAST 993.SLOW	50 ЧАСТИ Weight
	РАЗРЕДИТЕЛ THINNER	075.0020 СТАНДАРТЕН 075.0015 БЪРЗ 075.0030 БАВЕН	10 ЧАСТИ Weight

	ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА (20°C) POT LIFE (20° C)	4 часа / h
	ВИСКОЗИТЕТ ПРИ НАНАСЯНЕ APPLICATION VISCOSITY	18" ± 1" DIN/4
	РЕГУЛИРАНЕ НА ПИСТОЛЕТА / ДЮЗА AIRBRUSH ADJUSTAMENT / NOZZLE	1,2 - 1,3 mm RP 1,7 - 2,2 RP / въздушно налягане/
	БРОЙ СЛОЕВЕ NUMBER OF COATS	1
	ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ TIME INTERVAL BETWEEN COATS	10 минути / min

ПОКРИВНОСТ И СУШЕНЕ DRYING & YIELD		
	ВРЕМЕ НА ИЗПАРЕНИЕ FLASH TIME	10 минути / min
	СУХ НА ПРАХ DRY DUST FREE	20 минути / min
	ГОТОВ ЗА РАБОТА READY TO USE	8 часа / h - 993.MS 12 часа / h - 993.FAST 16 часа / h - 993.SLOW
	НАПЪЛНО СУХ THROUGH DRYING	20 °C: 24 часа / h 60 °C: 40 минути / min
	ДЕБЕЛИНА НА СУХИЯ СЛОЙ DRY FILM THICKNESS	50μ - 60μ
	РАЗХОД - кв.м / кг X 1 μ COVERAGE	460

ВЪЗДУШНО СУШЕНЕ /на стайна температура/ Air-Drying in					8 часа / h		СУШИЛНА КАМЕРА Oven	
	12°C/18°C	18°C/25°C	25°C/35°C		10' на 60°C	20' на 60°C	30' на 60°C	40' на 60°C
	993.FAST	993.FAST	993.FAST	993.FAST	-	-	993.MS--	993.SLOW
	993.FAST	993.FAST	993.FAST	993.FAST	-	-	993.SLOW	993.SLOW

TDS A19 ED. 02/2023

СЪХРАНЕНИЕ STORING	
	СРОК НА ГОДНОСТ STORING
	24 месеца Months 5°C - 35°C



923.AS90

БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ

CLEAR COAT ANTISCRATCH

2004/42/IIB (e) (840) 560

ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентен акрилен лак с високо сухо съдържание и устойчивост на надраскване. Като специален финиш, 923.AS90 е подходящ за професионална употреба, съобразено с европейските регулации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА:

- ✓ Устойчив на надраскване
- ✓ Отлично и бързо изсъхване и втвърдяване
- ✓ Ярък и наситен гланцов финиш
- ✓ Много добра разливност
- ✓ Може да се нанася върху бази на водна или химична основа

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

В зависимост от температурните условия и изискванията на процеса, 923.AS90 трябва да се катализира с подходящ втвърдител:

993.FAST - при ниски температури,

993.MS - Standard - при стандартни условия,

993.SLOW - при високи температури или големи повърхности.

Съхнене на стайна температура: приблизително 6 часа.

За по-подробна информация вижте информационния лист за безопасност.



гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Кулел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833