

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Високопокривен грунд на спрей сив, бял и черен - High build primer

1K акрилен грунд с високи запълващи свойства, предназначен за изравняване и запълване на по-големи вдлъбнатини. За разлика от обикновените 1K грундове, High Build образува значително по-дебел слой след изсъхване. Грундът притежава и антикорозионни свойства.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ:

- ◆ Стари боядисани повърхности.
- ◆ Полиестерни китове.
- ◆ Алуминий.
- ◆ Стомана.
- ◆ Пластмаса.
- ◆ Дърво.
- ◆ Бетон.
- ◆ Стъкло.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- ◆ Много добра адхезия към различни видове основи.
- ◆ Отлично запълване, образува по-дебел слой от обикновените 1K грундове.
- ◆ Бързосъхнещ.
- ◆ Лесно шлайфане.
- ◆ Може да се нанася директно върху метални повърхности.
- ◆ Антикорозионни свойства.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- ◆ Шлайфайте боядисаната повърхност с шкурка P400.
- ◆ Почистете, подсушете и обезмаслете повърхността с препарат за отстраняване на силикон преди нанасяне.
- ◆ Разклатете внимателно спрея за около 2-3 минути.
- ◆ Нанесете 2-3 единични слоя от разстояние около 25-30 см.
- ◆ Направете пауза от около 5-10 минути, преди да нанесете следващия слой.
- ◆ Почистете дюзата след боядисване, като обърнете контейнера с надолу и пръскайте за около 5 секунди.

ВНИМАНИЕ!

Най-добре е да се боядисва в сухо помещение при температура от +20°C.

Нанасянето на няколко (2-3) тънки слоя дава много по-добър ефект от един дебел слой.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

СЪХНЕНЕ

- ♦ Сух на прах: 15 мин.
- ♦ Сух на допир: 30-40 мин.
- ♦ Втвърден / готов за нанасяне на слеващ слой: след около 2 часа
- ♦ Напълно сух: 24 часа

ТЕОРИТИЧНА РАЗХОДНА НОРМА

500 мл грунд са достатъчни за покриване на около 4,5 - 5 кв.м.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Маскимлно допустима стойност на ЛОС Категория: II/V/e = : 840 г/л, ЛОС на продукта = 694,4 г/л

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Съхранявайте на тъмно и сухо място, далеч от източници на огън и топлина. Срокът на годност на продукта в оригиналната опаковка при температура +20°C е 60 месеца.

ЗДРАВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ

Съгласно информационния лист за безопасност на опасните вещества за конкретния продукт.

РАЗФАСОВКИ

Код
10181

Разфасовка/мл
500

Брой в кашон:
12

Тази информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и нашия дългогодишен опит. Силната ни пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Въпреки това, ние не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта.



www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, мар. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833